

weberfug 883 Silikoni



- Soveltuu värjäytymisherkille luonnonkiville
- Sään- ja alkalinkestävä
- Homesuojattu
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Silikoni erityisesti herkkien luonnonkivien kuten valkoisen marmorin elastiseen saumaukseen.

KÄYTTÖKOhteet

Värjäytymisherkkien luonnonkivien elastinen saumaussisä- ja ulkotiloissa. Saamaa ei voi maalata.

ALUSTA

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Imevät pinnat pohjustetaan tarvittaessa weberfug 884 Silikonin pohjusteella.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Liikuntasauvojen sijoittelulla on oleellinen merkitys laatoituksen toimintaan. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa liikuntasauvojen sijoitukseen ja tiheyteen.

TYÖOHJEET

Patruunan pää aukaistaan esim. veitsellä ja suukappale leikataan sopivan kokoiseksi. Massa levitetään puristimen

Menekki	Yhdestä patruunasta saa n. 1,8 metriä, kun sauman koko on 15x10 mm
Käyttölämpötila	Saumaustemperatuur: +5...+40 °C (ilma ja alusta)
Lämpötilan kesto	-40...+150 °C (kuivuttuaan)
Kuivumisaika	Massa on pintakuiva n. 15 minuutissa. Massa kuivuu n. 3 mm/vuorokausi (+23 °C ja 50 % RH)
Muodonmuutoskyky	20 %
Tiheys	1,02 kg/dm ³ (DIN 51451-A)
Värisävy	Väritön, Edelin valkoinen, Norsunluun valkoinen, Hopeanharmaa, Sementin harmaa, Antrasiitti, Musta
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja viileä yli +1 °C tila)
Pakkaus	310 ml patruuna • myyntiyksikkö patruuna • pienin tilausmäärä 12 kpl • tukkupakkaus 12 kpl
GTIN-koodit	4011361111577 (Väritön) 4011361111447 (Edelin valkoinen) 4011361111461 (Norsunluun valkoinen) 4011361111553 (Hopeanharmaa) 4011361184496 (Sementin harmaa) 4011361111416 (Antrasiitti) 4011361111546 (Musta)
Tuotehyväksynnät	CE, EC1+

avulla ja pinta tasoitetaan määrällä puulastalla tai saippuaveteen kastetulla sormella. Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

HUOM!

Asennuksen aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta. Käytä sopivia suojavaatteita ja -käsineitä.

Jotkut kemikaalit voivat suorassa kosketuksessa tai huoneilmaan haihtuessaan aiheuttaa silikonin kellertymistä. Värimuutoksia voivat aiheuttaa esim.

- eräät lämpökäsitellyt puut
- pehmittimet tai liuottimet
- bitumipohjaiset tuotteet
- luonnonkumi
- formaldehydi
- kloori
- kloropreeni
- rakennusmateriaalit joista saattaa erottua öljyä

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1009149	4011361111447	weberfug 883 Edelin valkoinen 310 ml				0.316 kg	12	1200
1004922	4011361111416	weberfug 883 antrasiitti 310 ml				0.316 kg	12	1200
1004921	4011361111553	weberfug 883 hopean harmaa 310 ml				0.316 kg	12	1200
1009614	4011361111546	weberfug 883 musta 310 ml				0.316 kg	12	1200
1008447	4011361111461	weberfug 883 norsunluun valk. 310 ml				0.316 kg	12	1200
1021265	4011361184496	weberfug 883 sementin harmaa 310 ml				0.316 kg	12	1200
1009615	4011361111577	weberfug 883 väritön 310 ml				0.316 kg	12	1200