

webersan 954 Suolankeräyslaasti



- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Seinärakenteista mahdollisesti liukenevat suolat kiteytyvät paksuun saneerausrappauskerrokseen
- Valkoinen, myös viimeiseksi pinnaksi soveltuva laasti
- WTA-hyväksytty
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Valkoinen mineraalipohjainen laasti suolankeräysominaisuudella.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tuote täyttää standardin SFS-EN 998-1 vaatimukset. Kivirakenteiden suola- ja kosteusrasitettujen seinärakenteiden korjaus sisätiloissa.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti. Halkeamat ja saumat tiivistetään ja tasoitetaan tarvittaessa webertec 933 Tiivistyslaastilla. Alustalle tehdään kynnet webersan 950 Tartuntalaastilla tuotekortin ohjeiden mukaisesti.

Menekki	n. 0,9 kg/m ² /1 mm:n kerros
Vedentarve	6,0-7,0 l/25 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 1 h veden lisäyksestä (+20 °C)
Sideaine	Valkosementti ja kalkki
Värisävy	Valkoinen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
GTIN-koodit	4011361113298 (25 kg)
Tuotehyväksynät	CE

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Rappauksessa on suositeltavaa käyttää ammatturakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaukseen liittyvissä kysymyksissä.

SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 6,0-7,0 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on 3-4 min nopeassa sekoittimessa.

TYÖOHJEET

954 Suolankeräyslaasti levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslastalla. Laastin minimi kerrosvahvuus on 10 mm ja maksimissaan 30 mm yhdellä täyttökerralla. Mikäli halutaan paksumpi täyttö, on työ tehtävä kahteen kertaan niin, että ensimmäisen kerroksen annetaan kuivua vähintään 3 vrk. Suolarappauskerroksen kokonaisvahvuus valitaan seinässä esiintyvän suolarasituksen mukaisesti. Vähäisellä suolarasituksella kerrosvahvuuden on oltava vähintään 20 mm, kohtalaisella suolarasituksella vähintään 30 mm ja suolarasituksen ollessa suuri on suolankeräyslaastin kerrosvahvuutta kasvatettava 40 mm:iin asti. Pinta voidaan hiertää n. 90 min kuivumisen jälkeen halutun karkeaksi.

JÄLKIHOITO

Laastin liian nopean kuivumisen välttämiseksi laastikerros peitetään muovilla vähintään 3 vrk:n ajan. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

PINNOITUS

Saneerausrappauksen toimivuuden kannalta on tärkeää, että rappauksen pinnoite on mahdollisimman hyvin vesihöyryä läpäisevä. Suolankeräyslaasti voidaan tarvittaessa ylitasoittaa webersan 956 Pintatasoitteella ja maalata mineraalisella, erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevällä weber Silikaattimaalilla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1004900	4011361113298	webersan 954 Suolankeräyslaasti 25 kg	550 mm	370 mm	110 mm	25 kg	40	