

# webersan 956 Pintatasoite



- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Hieno pintalaasti
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- WTA-hyväksytty
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

## KUVAUS

Kalkkipohjainen pintatasoite.

## KÄYTTÖKOhteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 998-1 vaatimukset. Pintatasoitus kivirakenteisten suola- ja kosteusrasitettujen seinärakenteiden korjauksissa sisätiloissa.

## ALUSTA

webersan 954 Suolankeräyslaastin annetaan kuivua vähintään 7 vrk ennen pinnan tasoitusta webersan 956:lla. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

## NIMIKKEET

| Tuotekoodi | GTIN          | Nimi                            | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino | MY/UoP2 | /UoP3 |
|------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 1004899    | 4011361113311 | webersan 956 Pintatasoite 25 kg | 580 mm | 280 mm | 110 mm  | 25 kg | 42      |       |

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Menekki               | n. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /1 mm:n kerros                                       |
| Vedentarve            | 6,25 l/25 kg                                                                  |
| Käyttölämpötila       | Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C |
| Käyttöaika            | n. 2 h veden lisäyksestä (+20 °C)                                             |
| Sideaine              | Hydraulinen kalkki                                                            |
| Värisävy              | Valkoinen                                                                     |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) |
| Pakkaus               | 25 kg:n säkki                                                                 |
| GTIN-koodit           | 4011361113311 (25 kg)                                                         |
| Tuotehyväksynnät      | CE                                                                            |

## HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Rappauksessa on suositeltavaa käyttää ammattirakentajaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaukseen liittyvissä kysymyksissä.

## SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 6,25 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on 3-4 min nopeassa sekoittimessa.

## TYÖOHJEET

956 Pintatasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslastalla. Laastin suositeltava kerrosvahvuus on 3-5 mm.

## JÄLKIHOITO

Laastin liian nopean kuivumisen välttämiseksi laastikerros suojataan muovilla. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

## VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.