

webertec 774 Impregnointiaine



- Vesiohenteinen
- Tunkeutuu syvälle alustaan, ei muodosta kalvomaista pintaa alustalle eikä täytä alustan huokosrakennetta
- Hyvä alkaalikestävyys
- Nopea imeytyminen ja kuivuminen, jolloin valmis pinta on heti vettä ja likaa hylkivä
- Hyvä vesihöyrynläpäisevyys

KUVAUS

1-komponenttinen väritön siloksaani-mikroemulsio mineraalisten alustojen impregnointiin.

KÄYTTÖKOhteet

Betonipintojen impregnointi suojapinnoituksen tai huolto-maalauksen yhteydessä. Tuote soveltuu myös tiilipintojen impregnointiin/suojakäsittelyyn. Tuotteella voidaan alen-taa mineraalisten maalaamattomien ja pinnoittamatto-mien julkisivupintojen kosteusrasitusta. Tuotetta voidaan käyttää myös sisätiloissa mineraalisten maalaamattomien ja pinnoittamattomien alustojen pölynsidontaan sekä likaantumisen estämiseen.

ALUSTA

Soveltuvat alustat ovat betoni, puhdas tiilipinta sekä mi-neraaliset pinnoittamattomat ja maalaamattomat pinnat. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Alustan

Menekki	Seossuhteella 1:9 ohennetun tuotteen menekki betoni-pinnalla n. 0,15 - 0,2 l/m ² /käsittelykerta ja tiilipinnalla n. 0,2 - 0,3 l/m ² /käsittelykerta. Menekki vaihtelee alustan kosteudesta ja imukykyistä riippuen.
Käyttölämpötila	+5...+30 °C (alustan ja ilman lämpötila)
Vesihöyryn läpäisykyky	Sd 0,02 m (SFS-EN 1062-2)
Maalautuoteryhmä 2012	171 Vesiohenteiset impregnointiaineet
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	2,5 litran astia
GTIN-koodit	4011361158824 (2,5 l)
Tuotehyväksynnät	M1

pinnassa oleva orgaaninen maali ja muut epäpuhtaudet poistetaan esim. hiomalla tai jyrsimällä. Alusta imuroidaan ennen pohjustusta. Mikäli alusta vaatii paikkauksen/ylita-soituksen käytetään weber REP -korjauslaasteja.

SEKOITUS

Impregnointiaine ohennetaan vedellä 1:9 (774 Impregnoi-intiaine : vesi) ja sekoitetaan hyvin ennen levitystä. Tuote on käytettävä 1 vrk:n kuluessa sekoituksesta.

TYÖOHJEET

Impregnointiaine levitetään pensselillä, telalla tai ruiskulla. Erittäin imevillä alustoilla impregnointikäsittely voidaan toistaa, jolloin seuraava kerros levitetään ennen edellisen kerroksen kuivumista ”märkää märälle”-periaatteella. Pohjustustyön sekä pohjusteen kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C ja enintään +30 °C. Kuivumisaika on olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Kuivunut pohjuste on vaikea poistaa. Työkalut ja -välineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

HUOM!

Ennen varsinaista levitystyötä tulee tehdä mallipinta lo-pullisen ulkonäön ja menekin tarkistamiseksi.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1008591	4011361158824	webertec 774 Impregnoitiaine 2,5 l	120 mm	145 mm	230 mm	2.500 kg		