

webertec 824 Joustava tiivistyslaasti



- Rakenteiden tiivistyskorjauksiin sisäilmakorjauksissa
- Halkeamia silloittava
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

1-komponenttinen sementtiperustainen joustava tiivistyslaasti.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu erityisesti erilaisiin tiivistyskorjauksiin sekä rakenteiden tiivistämiseen myös uudisrakentamisessa.

webertec 824 soveltuu käytettäväksi myös sisäilmakorjauksissa, joissa tuotetta käytetään hallitsemattomien ilmapuotojen estämiseen rakenteiden läpi. Katso Weber Sisäilmakorjaus -ratkaisut.

ALUSTA

Alustamateriaaliksi soveltuvat betoni tai muuratut tiilirakenteet. Alustan tulee olla vakaa, liikkumaton ja puhdas. Myös erilaiset levymateriaalit sekä muut läpiviennit ovat tiivistettävissä, kunhan rakenne on liikkumaton. Epäpuhtaudet ja heikosti kiinni olevat kerrokset poistetaan huolellisesti esim. hiekkapuhalluksella. Alustan pintalujuuden tulee olla vähintään 1 N/mm². Alusta kostutetaan matta-kosteaksi ennen pinnoitteen levitystä.

Menekki	n. 1,0 kg/m ² /1 mm:n kalvonpaksuus. Menekki per tiivistysmetri: n. 0,5 kg/m tiivistettävää saumaa.
Käyttölämpötila	+5...+30 °C (alustan ja ilman lämpötila)
Käyttöaika	n. 45 min veden lisäyksestä
Tiheys	n. 1,25 kg/dm ³
Värisävy	Vaaleanharmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika vähintään 9 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	4011361102988 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä 5,0-5,4 litraan puhdasta, juomakelpoista vettä kunnes massa on tasainen. Tuotteen käyttöaika on 45 min. Sekoitukseen saa käyttää ainoastaan vettä, ei dispersiolisäystä!

TYÖOHJEET

Tiivistyslaasti levitetään harjalla ja lastalla 1-2 kerroksena. Tiivistyslaasti voidaan levittää myös telalla, jolloin tulee käyttää maksimivesimäärää sekoituksessa. Kerrospaksuuden tulee ensimmäisellä levityskerralla olla n. 1-2 mm. Ensimmäinen kerros tiivistyslaastia harjataan lujasti alustaan. Toinen kerros voidaan levittää lastalla märkää märälle -periaatteella ja harjata vasta levityksen jälkeen. Materiaalien rajapinnoissa, kuten esimerkiksi seinän alaosassa, käytetään webertec Sealstrip 120 Nauhaa tai webertec 828 DB 150 saumanauhaa. Ulko- ja sisäkulmissa voidaan käyttää vastaavia kulmapaloja. Valmis eristys pidetään kosteana vähintään 24 tuntia, sekä suojataan suoralta auringon-pahteelta ja pakkaselta vielä seuraavat 3 vrk.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1004878	4011361102988	webertec 824 Joustava tiiv.laasti 20 kg				20 kg	42	