

webertec 933 Tiivistyslaasti



- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Tasaa seinän läpi tulevaa kosteusrasitusta varsinaisen saneerausrappauksen alla
- Täyttävä
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Erikoissementtipohjainen tiivistyslaasti.

KÄYTTÖKOhteet

Saumojen ja halkeamien tiivistäminen sekä alustan oikaisu kovilla kivi- ja tiilipinnoilla Weber Suolankeräysrappauksen alla sisätiloissa. Tiivistyslaasti voidaan levittää joko osittain tai koko seinän alueelle. Laasti soveltuu myös seinän alaosan tiivistykseen ennen Weber -kapillaarikatkon injektointia.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Rappausyössä on suositeltavaa käyttää ammatturakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/UoP2	/UoP3
1004860	4011361115803	webertec 933 Tiivistyslaasti 25 kg	540 mm	270 mm	90 mm	25 kg	42	

Menekki	n. 18 kg/m ² /cm
Enimmäiskerrospaksuus	10 mm, osittaintäytöissä 50 mm
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava välillä +5...+30 °C
Käyttöaika	n. 15 min veden lisäyksestä
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
GTIN-koodit	4011361115803 (25 kg)

SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan n. 3 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika on n. 2 min nopeassa sekoittimessa. Valmiin laastin käyttöaika on n. 15 min.

TYÖOHJEET

Tiivistyslaasti voidaan levittää käsin tai harjata alustaan. Sopiva kerrosvahvuus on 5-10 mm. Kerrosvahvuus voi olla enintään 10 mm, osittain täytöissä jopa 50 mm. Saumat ja halkeamat tiivistetään käsin kauhalla ja valmis pinta oikaistaan ja viimeistellään sileäksi liipillä. 933 Tiivistyslaastin kovettumisaika ennen tartuntalaastikerroksen levitystä on olosuhteista riippuen n. 1 tunti. Tarvittaessa tiivistyslaastikerros voidaan verkottaa weber Lasikuituverkolla 6 mm esim. heikoilla alustoilla tai halkeamien silloittamiseksi. Verkko painetaan tällöin märkään laastikerrokseen laastin levityksen yhteydessä.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.