

webertec Kvartsihiekkä 0,5-1,5 mm



- Käyttövalmis tuote
- Helppo levittää suppiloruiskulla tai käsin

KUVAUS

Seulottu, pesty ja pölytön liekkikuivattu kvartsihiekkä.

KÄYTTÖKOhteet

Käytetään osana betonirakenteiden vedeneristysjärjestelmää luomaan karhennettu weber polyuretaanielastomeerikerros. Huom! ennen karhennettua weber polyuretaanielastomeerikerrosta tulee luoda vedeneristävä polyuretaanielastomeerikerros ilman karhentavaa kvartsihiekkää. Tuotetta voidaan käyttää myös Weberin sisäilmaratkaisuissa kapseloinnin yhteydessä.

TYÖOHJEET

Ennen karhennettua polyuretaanielastomeerikerrosta tulee tehdä vedeneristysjärjestelmän muut vaiheet asianmu-

Menekki	1-2 kg/m ²
Varastointiolosuhteet	Säilyy kuivassa tilassa.
Pakkaus	25 kg:n paperisäkki
GTIN-koodit	6415910055776 (25 kg)

kaisesti. Työssä tulee tutustua järjestelmän ja tuotteiden ohjeistuksiin. Betonipinnalle levitetään epoksiprimerointi, jonka yhteydessä käytetään webertec Kvartsihiekkä 0,1-0,6 mm. Epoksiprimeroinnin päälle tulee luoda paksu vedeneristävä polyuretaanielastomeerikerros ennen karhennettua polyuretaanielastomeerikerrosta. Karhennettuun polyuretaanielastomeerikerrokseen sirotellaan webertec Kvartsihiekkää 0,5-1,5 mm tuoreeltaan n. 1-2 kg/m² niin, että pinta peittyy kauttaaltaan. Seuraavana päivänä pinnalla oleva ylimääräinen kvartsihiekkä poistetaan huolellisesti harjaamalla ja imuroimalla. Karhennetun polyuretaanielastomeerin kvartsihiekkä sidotaan seuraavana päivänä levittämällä ohuempi kerros weber polyuretaanielastomeeria.

Seinäpintoja käsiteltäessä kvartsihiekkä on suositeltavaa levittää suppiloruiskulla seinäpinnoille.

Tutustu tarkkoihin työohjeisiin ennen työn aloittamista. Weberin asiantuntijat auttavat tarpeen mukaan.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/UoP2	/UoP3
1027429	6415910055776	webertec kvartsihiekkä 0.5-1.5 mm 25 kg				25 kg	48	