

weberton 303 Silikaattimaali



- Tasavärinen ilme julkisivulle
- Silikaattimaali
- Perinteisiä ja moderneja värvaihtoehtoja
- Erityisen vesihöyryavoin ratkaisu

KUVAUS

Valmiiksi sekoitettu yksikomponenttinen, stabiloituun nestemäiseen silikaattisideaineeseen perustuva julkisivumaali kiviainespinnoille.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu tasaisille betoni-, tiili-, kalkkisementti- tai sementtirappauspinnoille sekä aikaisemmin silikoniharts-, sementti- tai kalkkisementtimaaleilla maalatuille pinnoille. Kalkkisementtirappauslaastin lujuuden tulee olla vähintään KS 65/35/600. Soveltuu myös käytettäväksi weber Perinnelaasti -järjestelmän maalaamiseen. Betoni- ja rappauspintojen tulee olla kovettuneet vähintään kaksi viikkoa ennen maalausta, kuitenkin huomioiden kerrospaksuudet ja olosuhteet. Esimerkiksi paksumpien betonivalujen maalauksessa alustan kuivumisaika ennen maalausta pitenee. Tuote ei sovellu orgaanisilla (esim. akryylisideaineilla) maaleilla maalatuille pinnoille.

ALUSTA

Maalausalustan tulee olla puhdas ja kuiva sekä tartunnaltaan hyvä. Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti. Vanha kalkkimaali, huonokuntoinen sementti- tai kalkkisementtimaali ja huonokuntoinen rappaus poistetaan ennen maalaustyön aloittamista. Kaikki vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esimerkiksi

Menekki	n. 0,7 kg/m ² (2 käsittelyä). Karkeimmilla alustoilla menekki voi olla suurempaa.
Koostumus	Neste
Sideaine	Kaliumsilikaatti (vesilasi)
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti, raekoko 0-0,25 mm
Lisäaine	Varastointikestävyyttä ja työskettävyttä parantavat aineet. Väriaineet: Epäorgaaniset pigmentit.
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Vesihöyrynläpäisevyys	S _d = 0,01 m
Tiheys	1500 g/l
Maalaustuoteryhmä 2012	414 Silikaattimaalit RL 11...13
Kiiltoaste	Täyshimmeä
Värisävy	Serpo värikartta, 36 sävyä sekä osa MD- ja CL-sävyistä
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin tila, auringonvalolta suojattuna). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	15 kg:n astia
GTIN-koodit	6415910052003 (Vakioväri, Tampere) 6415910051808 (Tilausvärit, Vantaa)
Tuotehyväksynät	M1

hiekkapuhalluksella. Vaurioitunut rappauspinta paikataan tai rapataan ennen maalausta. Alusta pohjustetaan weberprim 301 Kiinnitteellä. Kiinnite ohennetaan 1:1 vedellä pohjustustyössä. Katso pohjustustyön ohjeet tarkemmin weberprim 301 Kiinnite tuotekortilta.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

TYÖOHJEET

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote ja värisävy ovat tilatun mukaiset. Valmistuserien välillä voi esiintyä vähäistä sävyeroa. On suositeltua tilata kohteen tarvitsemat julkisivumaalit kerralla eräkohtaisten sävyerojen välttämiseksi. Mallipinta tulee tehdä halutun värisävyä ja kuvioinnin varmistamiseksi! weberton 303 Silikaattimaaliin lisätään 5 % ohentamatonta weberprim 301 Kiinnitettä ennen maalaustyötä. Kiinnite ja maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Varataan riittävä maalimäärä samaan astiaan yhtenäistä pintaa varten. Näin vältetään sävyerojen syntyminen. Maalattaessa sekä vähintään 2 vrk tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Maalausta suorassa auringonvalossa

tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

Ensimmäinen maalauskerros Silikaattimaalilla tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä pohjustuksesta.

Maali levitetään siveltimellä, harjalla, telalla tai maaliruis-kulla ohuina peittävinä kerroksina. Tasaisen lopputuloksen saamiseksi maalaus suoritetaan tavallisesti vähintään kahtena kerroksena. Kaikkiin maalauskerroksiin weberprim 301 ohentamaton kiinnitelisäys on 5 %. Seuraava maalaus-kerros tehdään edellisen kuivuttua olosuhteiden mukaan (tavallisesti aikaisintaan seuraavana päivänä edellisestä kerroksesta). Tummaa ja värikylläisiä sävyjä maalattaessa, voi olla tarpeen suorittaa kolmas maalauskerros tasaväri-sen ja peittävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Työvä-lineet ja maaliroiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä. Kovettunut Silikaattimaali ei liukene veteen.

Tarkista aina kiinnitelisäyksen yhteydessä värisävy

tasavärisyvyys ja vastaavuus tavoiteltuun värisävyyteen. On suositeltavaa tehdä pienempi mallierä ja -käsittely kiinni-telisäyksellä ennen laajempaa maalauskäsittelyä.

JÄLKIHOITO

Maalattu pinta on suojattava sateelta ja jäätymiseltä en-simmäisten vuorokausien aikana. Maalattua pintaa ei saa kastella.

HUOLTO-OHJE

Maalipinta voidaan puhdistaa varovasti painepesulla. Tar-vittaessa uudelleenpinnoitusta voidaan tehdä vastaavalla materiaalilla. Puhdistus vesipesulla ennen uudelleenpin-noitusta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1024690	6415910051808	weber 303 Silikaattim. TILVÄRI 15kgVAN	330 mm	330 mm	270 mm	15 kg	24	
1024799	6415910052003	weber 303 Silikaattim.vakioväri 15kg TRE	330 mm	330 mm	270 mm	15 kg	24	