

weberxerm 847 Epoksikiinnityslaasti



- Joustava
- Hyvä kemikaalien kesto
- Parvekelaatoituksiin
- Uima-altaisiin

KUVAUS

2-komponenttinen liuotinvapaa epoksilaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen. Luokitus R2 TE (EN 12004).

KÄYTTÖKOhteet

Vedeneristäminen sekä keraamisten laattojen kiinnitys sisä- ja ulkotiloissa mm. märkätiloissa, uima-altaissa, laboratorioissa, teollisuuskeittiöissä sekä parvekkeilla.

ALUSTA

Alustaksi soveltuvat betoni, sementtiperustaiset tasoitteet, keraamiset laatat sekä webertec 827 S vedeneristepinnat. Alustan kosteuden tulee olla alle 90 % RH. Alustan pintalujuuden on oltava vähintään 1 N/mm² ja puristuslujuuden > 30 N/mm². Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C ja vähintään 3 °C yli kastepisteen. Alustasta poistetaan kaikki irtoava aines, kuten sementtiliima, rasvat, vahat ja lika. Huolellisen puhdistuksen jälkeen alusta käsitellään weberfloor 4712 Tiivistepoksilla. Mikäli alustana on keraaminen laatta, alusta karhennetaan. Vaikeilla alustoilla tartunta on tarkistettava koelaatoituksella. Alustan karhennus parantaa tartuntaa.

Menekki	Vedeneristeenä n. 2,4 kg/m ² . Kiinnityslaastina n. 1,2 kg/m ² /mm.
Käyttölämpötila	+10...+35 °C (ilma ja alusta)
Käyttöaika	n. 25 min (+23 °C)
Kovettumisaika: Normaali käyttö	Täysi lujuus saavutetaan 7 vrk kuluessa
Tiheys	n. 1,2 kg/l
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +1...+30 °C)
Pakkaus	5 kg:n pakkaus
GTIN-koodit	4011361117258 (5 kg)
Tuotehyväksynät	CE

SEKOITUS

Komponentti B kaadetaan kokonaisuudessaan komponentti A:n joukkoon. Sekoitussuhdetta ei saa muuttaa! Sekoitus suoritetaan huolellisesti astian reunoja myöten porakoneeseen kiinnitetyllä hitaasti pyörivällä vispilällä kunnes massa on tasainen. Sekoitusaika 3 min.

TYÖOHJEET

Mikäli vedeneristys tehdään 847 Epoksikiinnityslaastilla, levitetään ensimmäinen kerros (=eristyskerros) 847 Epoksikiinnityslaastia vielä tahmealle pohjustepinnalle, tai pohjustepinnalle johon on tuoreena levitetty kuivaa hiekkaa (raekoko 0,1-0,5 mm) tartunnan varmistamiseksi. Laasti levitetään hammaslastalla ja tasataan lastan sileällä reunalla. Ensimmäisen kerroksen kuivuttua n. 24-48 h olosuhteista riippuen, kiinnitetään laatat 847 Epoksikiinnityslaastilla normaaliin tapaan. Mikäli vedeneristystä ei tarvita, voidaan laatat kiinnittää suoraan ensimmäiseen laastikerrokseen. Seinälaatoituksissa käytetään enintään 6 mm:n hammaslastaa. Vaakatasoilla voidaan käyttää suurrempihampaista lastaa. Tuotteen käyttöaika on n. 25 min. Laatoitus on kävelykelpoinen 1-2 vrk:n kuluttua laatoituksesta, jolloin sen voi saumata. Laatoitus saavuttaa täyden lujuutensa 7 vrk:n kuluttua.

HUOM!

Tuote on emäksistä ja ärsyttävää. Työskenneltäessä iho on suojattava, käytettävä suojalaseja sekä huolehdittava tilan tuuletuksesta.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1004830	4011361117258	weberxerm 847 Epoksikiinnityslaasti 5 kg				5 kg	42	