

PIERI® DRC 6 PINTAHIDASTIN



- Käyttövalmis
- Loistavat tartuntaominaisuudet kaikentyyppisissä elementeissä

KUVAUS

Pintahidastin, jota käytetään betonielementeissä tai paikallavalupinnalla esteettisen pesubetonipinnan valmistamiseen. Saatavilla on 10 eri laatua riippuen halutusta pinnasta, sementin tyypistä ja seoksen laadusta: hiekkapuhalluskäsitellyn kaltaisesta pinnasta aina kuitubetonin näköiseen pintaan. Pieri® DRC -pintahidastin kuivuu muodostaen vesitiiviin pinnan, joka reagoi sementin emäksisyyteen. Sen loistavat tartuntaominaisuudet takaavat halutun suorituskyvyn kaikentyyppisissä elementeissä (pystysuorat, vaaka- tai kaltevat pinnat). Betonielementtien kohdalla tuote ruiskutetaan valmiille muottipinnalle, jolloin elementti voidaan pestä helposti seuraavana päivänä. Tähän käyttösovellukseen on saatavana myös Pieri® Top -valikoimamme.

KÄYTTÖKOhteet

- Esteettiset betoniset julkisivuelementit
- Teollisten rakennusten betoniseinät
- Meluaidat, ääniesteet
- Katukalusteet
- Betonielementit

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tuote on syttyvä. Polttomoottorikäyttöistä ruiskua ei saa käyttää.

TUOTEKUVAUS

Menekki	Riittoisuus 8-12 m ² /litra riippuen tuotteen laadusta ja käyttökohteesta.
Leimahduspiste	+25 °C (suljettu kuppimenetelmä °C, paineella 101,3kPa)
Koostumus	Syttyvä nestemäinen tuote. Liuotteen haihtumisen jälkeen: kiinnittyvä, hydrofobinen pinnoite.
Tiheys	1,0-1,1 laadusta riippuen
Varastointiolosuhteet	Tuote säilyttää ominaisuutensa myös jäätyneenä. Sulamisen jälkeen tuote on ravistettava perusteellisesti täysin tasaisen tuotteen saamiseksi. Pieri® DRC 6/01: säilyvyys 18 kuukautta valmistuspäivästä edellyttäen, että tuote säilytetään avaamattomassa pakkauksessa. Muut laadut: säilyvyys 12 kuukautta valmistuspäivästä edellyttäen, että tuote säilytetään avaamattomassa pakkauksessa.
Pakkaus	20 litran peltiastia.
GTIN-koodit	3701019713314 (6/01, 20 l) 3701019713512 (6/02, 20 l) 3701019713529 (6/10, 20 l) 3701019713567 (6/25, 20 l) 3701019713604 (6/50, 20 l) 3701019713581 (6/80, 20 l) 3701019713543 (6/130, 20 l)

TYÖOHJEET

Sekoita tuote perusteellisesti mekaanisin keinoin ennen jokaista käyttöä: saostumisen mahdollisuus.

Pintahidastimen levitys:

Pieri® DRC levitetään tasaisesti puhtaalle muotille alhaisella paineella käyttäen mielellään paineetonta ruiskua (2-4 baria) tai telaa. Tuotteen kuivumisaika riippuu ilman lämpötilasta ja kosteudesta (noin 30 minuuttia +20 °C lämpötilassa suljetulla alueella, kuten betonielementtitehtaalla). Pesusyvyyteen vaikuttavat käytetty Pieri® DRC -laatu sekä seuraavat parametrit: seoksen laatu, hiekan tyyppi, annostus ja sementin tyyppi.

Betonielementtien kohdalla paneelit voidaan lämmitellä uunissa tai kuumentaa, jos vain vakavia lämpöiskuja vältetään. Sillä, kuinka kauan betoni on muotissa, ei ole merkitystä. Kappaleet voivat olla muotissa 3-4 päivää ilman pinnan muutoksia edellyttäen, että samaa prosessia noudatetaan. Paneelit voidaan harjata tai pestä onnistuneesti useiden tuntien viiveellä.

Levitys betonille:

Tuote voidaan levittää betonipinnalle heti, kun betonista erottunut vesi on poistunut.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lisätietoa ja neuvoja tuotteidemme käsittelystä, säilytyksestä ja hävittämisestä on saatavilla viimeisimmästä käyttöturvallisuustiedotteesta.

LAADUNVALVONTA

Eri laaduilla on oma tunnusvärinsä:

- 6/01 (sininen): Hiekkapuhalletun kaltainen pinta

- 6/02 (ruskea): Kuluneen betonin näköinen
- 6/10 (vihreä): Kuluneen betonin näköinen
- 6/25 (keltainen): Hienopesupinta
- 6/50 (vaaleanpunainen): Keskisyvä pesupinta
- 6/80 (turkoosi): Keskisyvä pesupinta
- 6/100 (sinapinkeltainen): Voimakas pesupinta
- 6/130 (valkoinen): Syvä pesupinta
- 6/200 (oranssi): Syvä pesupinta
- 6/300 (purppura): Kuitubetonin näköinen

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1027742	VV Pieri DRC 6/01 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	3701019713314
1027739	VV Pieri DRC 6/02 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	3701019713512
1027743	VV Pieri DRC 6/10 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	3701019713529
1027741	VV Pieri DRC 6/130 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	3701019713543
1027736	VV Pieri DRC 6/25 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	3701019713567
1027740	VV Pieri DRC 6/50 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	3701019713604
1027737	VV Pieri DRC 6/80 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	3701019713581