

WEBER JSL 5 JÄLKISAUMALAASTI



- Soveltuu arvokkaiden tiilijulkisivujen korjaukseen
- Hyvä työstettävyyttä
- Lujuusluokka M5
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Värillisiä kuivalaasteja tiilirakenteiden jälkisaumaukseen.

KÄYTTÖKOhteet

Poltetuista- tai kalkkiahiekkatiilistä avosaumaan muurat-
tujen rakenteiden jälkisaumaus. Tiilisaumojen korjaus
julkisivuissa. Jälkisaumausta ei suositella kuorimuuriraken-
teissa eikä sitä saa käyttää kantavissa rakenteissa ilman
lisäselvityksiä.

SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) kuivalaastia sekoitetaan n. 3,0-3,3 litraan
puhdasta vettä. Sekoitusastian mitataan minimi vesimää-
rä ja vettä lisätään tarvittaessa sekoituksen aikana. Massaa
sekoitetaan n. 3 min ajan betonimyllyssä, tai vispilällä
varustetulla tehokkaalla porakoneella. Valmiin massan tu-
lee olla koostumukseltaan kiinteä, maakostea. Sekoitettu
laasti on käytettävä n. 2 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

TYÖOHJEET

Jälkisaumattaessa kovettumaton laasti poistetaan ko-
koon vähintään kohteen suunnittelijan määrittämän
jälkisaumauksen minimisyvyyden verran, mutta kuitenkin
enintään 15 % seinän paksuudesta, mitattuna sauman
lopullisesta pinnasta. Irtonainen materiaali harjataan pois.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 7 kg/m ² (n. 15 mm leveään ja -syvään saumaan)
Vedentarve	n. 3,0-3,3 l/25 kg (=0,120-0,132 l/kg)
Käyttöaika	2 tuntia veden lisäyksestä
Sideaine	Nopeasti kovettuva portlandsementti tai valko- sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia tai valkoinen kiviaines 0-1,2 mm
Lisäaine	Säikeistävyyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita sekä epäorgaanisia väripigmenttejä
Tartuntalujuus	Ominaisleikkaukslujuuden perusarvo $f_{vko} \geq 0,16$ N/ mm ² (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)
Puristuslujuus	Puristuslujuusluokka M 5
Palokäyttäytyminen	A1
Pitkäaikaiskestävyys	Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Vedenimukyky	0,3 kg/(m ² · min ^{0,5})
Lämmönjohtavuus	0,71 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745)
Tilavuuspaino 28 vrk	n. 1700 kg/m ³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy	Valkoinen Lumi, Valkoinen Jeres 160, Valkoinen Nattas 170, Vaalea Rautus 171, Vaalea Maares 173, Vaalea Menes 177, Harmaa, Harmaa Olos 161, Harmaa Kielas 162, Harmaa Mutus 172, Harmaa Pudas 175, Harmaa Viipus 176, Siniharmaa Hirvas 210, Keltainen Kilpis 174, Punainen Ounas 164, Punainen Pallas 179, Ruskea Ropis 169, Ruskea Mainas 205, Musta Suomus 180
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	1000 kg:n suursäkki. Sävyt Harmaa Mutus 172 ja Ruskea Ropis 169 saatavissa lisäksi 25 kg:n paperisäkeissä.
Tuotehyväksynät	CE, Avainlippu

Saumattaessa sekä vähintään 2 vrk tämän jälkeen on alus-
tan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositelta-
vin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C.
Saumausta kuumissa olosuhteissa / suorassa auringon-
valossa tulee välttää. Saumaus suoritetaan vähintään 15
mm:n syvyyseen avosaumaan (seinän paksuuden ollessa
100 mm). Vanhaa muurauslaastia on poistettava riittä-
vän syvältä saumasta, jotta JSL 5 Jälkisaumalaastia tulee
riittävä kerrosvahvuus. Ennen saumausta sauma harjataan
tai puhalletaan paineilmalla puhtaaksi ja kastellaan vedellä
niin, että muurista tulee sopivan imevä. Saumauslaasti
painetaan tiiviisti saumaan saumausraudalla siten, että
laasti tarttuu hyvin alustaan ja että saumauslaastin alle ei
jää onteloita. Saumaus aloitetaan vaakasaumasta painamal-
la laastia saumauspelliltä pitkällä saumaraudalla muuta-
man tiilen pituiselle saumaosalle. Sauman pinta tasataan
pitkin vedoin. Pystysaumot täytetään lyhyen saumaraudan
avulla ennen kuin vaakasaumojen laasti on ehtinyt kuivua.

Näin pysty- ja vaakasaumojen raja pyritään saamaan ulkonäöltään yhteneväiseksi. Vaaleilla laasteilla saumattaessa on käytettävä muovista tai puista saumausvälinettä. Ylimääräiset laastipurseet harjataan kevyesti pois kuivalla, pehmeällä harjalla. Kuivissa ja kuumissa olosuhteissa suoritetaan saumojen jälkikostutus sumuttamalla, kun sauma on jäykistynyt riittävästi. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1012829	weber JSL 5 Jälkisaum.Mutus172 25 kg KIV	490 mm	320 mm	125 mm	25 kg	40	6415910030414
1012834	weber JSL 5 Jälkisaum.Ropis169 25 kg KIV	490 mm	320 mm	125 mm	25 kg	40	6415910030438
1021795	weber JSL 5 Jälkis. Nattas170 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910048839
1023018	weber JSL 5 Jälkisaum. Harmaa 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910050016
1026818	weber JSL 5 Jälkisaum. Lumi 1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054410
1022856	weber JSL 5 Jälkisaum.Jeres160 1000 kg K	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910049881
1018404	weber JSL 5 Jälkisaum.Mutus172 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910044206
1014855	weber JSL 5 Jälkisaum.Pudas175 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910034559
1018619	weber JSL 5 Jälkisaum.Ropis169 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910044701
1026827	weber JSL5 Jälkisaum.Hirvas210 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054496
1016939	weber JSL5 Jälkisaum.Kielas162 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910043049
1016367	weber JSL5 Jälkisaum.Kilpis174 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910041540
1026824	weber JSL5 Jälkisaum.Maares173 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054465
1026825	weber JSL5 Jälkisaum.Mainas205 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054472
1026822	weber JSL5 Jälkisaum.Menes 177 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054441
1026819	weber JSL5 Jälkisaum.Olos 161 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054427
1026826	weber JSL5 Jälkisaum.Ounas164 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054489
1023148	weber JSL5 Jälkisaum.Pallas179 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910050054
1026823	weber JSL5 Jälkisaum.Rautus171 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054458
1026821	weber JSL5 Jälkisaum.Suomus180 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910054434
1016938	weber JSL5 Jälkisaum.Viipus176 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	6415910043032