

weber Kivipinnoite



- Värillinen kivipinnoite
- Vettä hylkivä

KUVAUS

Vettä hylkivä, värillinen valmispinnoite sokkeleiden rouhepinnoitukseen. Suurin raekoko 2 mm.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu lujien sokkelipintojen, kuten betoni-, kevytso- ja kovien levypintojen pinnoittamiseen. Pohjusteena käytetään weber PG pohjustetta.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Sokkelien korjauksissa kaikki vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia, valitaan poistomenetelmä asbestimääräysten mukaisesti. Sokkelit tai vaurioitunut tai epätasainen alusta paikataan ja tasoitetaan ennen pinnoitusta weber 410 Ohutrappauslaastilla. 410 Ohutrappauslaastin tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään 2 vrk olosuhteista riippuen. Vuorokausi ennen pinnoitusta Kivipinnoiteella alusta pohjustetaan weber PG Pohjusteella. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää pohjustukseen tummaksi sävytettyä weber PG pohjustetta M110 Musta värisävyyn kanssa.

| | |
|-----------------------|---|
| Menekki | Hierrettynä n. 4,5 kg/m ² (maksimiraekoko 2 mm). Menekki on ohjeellinen ja vaihtelee alustan ja työtavan mukaan. |
| Sideaine | Akryylihartsi |
| Runkoaine | Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti |
| Lisäaine | Varastointikestävyyttä ja työstettävyyttä parantavat aineet |
| Vesihöyrynläpäisevyys | S _d < 0,2 m |
| Vedenimukyky | < 0,05 kg/(m ² min ^{0,5}) (SFS-EN 1015-18) |
| Tiheys | 1600-1800 kg/m ³ |
| Maalautuoteryhmä 2012 | 429 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset pinnoitteet RL 11..13 |
| Värisävy | M114 Vaaleanharmaa, M111 Keskiharmaa, M110 Musta |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna) |
| Pakkaus | 18 kg:n astia |
| GTIN-koodit | 9004231089415 (Vaaleanharmaa) 9004231089408 (Keskiharmaa) 9004231095102 (Musta) |
| Tuotehyväksynnät | CE |

TYÖOHJEET

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Mallipinta on tehtävä halutun värisävyyn ja kuvioinnin varmistamiseksi! Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 2 vrk pinnoittamisesta. Ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 80 %. Pinnoitusta suorassa aurin- gonpaisteessa, sateella tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Pinnoitteen täytyy kuivua kovettuakseen, joten sateisena ja kylmänä syksynä on pinnoitustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Kivipinnoite on käyttövalmis, mutta tarvittaessa sekoitetaan ennen käyttöä. Pinnoite levitetään ruiskulla tai käsin teräslastalla. Pinnoite tasataan ja ylimääräinen pinnoite poistetaan teräslastalla maksimi raekokoon. Pinta voidaan viimeistellä teräslastalla tasaten tai leikkaavalla muovihierkimellä. Pinta voidaan jättää myös ruiskupinnaksi. Haluttaessa on mahdollista levittää toinen kerros pinnoitetta ensimmäisen kerroksen kuivuttua. Pinnoite on aluksi maitomaisen vaaleaa, mutta muuttuu kirkkaaksi kuivuessaan.

HUOLTO-OHJE

Uudelleenpinnoitus voidaan tarvittaessa tehdä samalla tuotteella tai pinta voidaan maalata weber Silcomaalilla.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

| Tuotekoodi | GTIN | Nimi | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino | MY/ UoP2 | /UoP3 |
|------------|---------------|-------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------------|-------|
| 1009983 | 9004231095102 | weber KiviPinnoite M110 18 kg | 265 mm | 340 mm | 225 mm | 18 kg | 30 | 0 |
| 1009879 | 9004231089408 | weber KiviPinnoite M111 18 kg | 265 mm | 340 mm | 225 mm | 18 kg | 30 | 0 |
| 1009878 | 9004231089415 | weber KiviPinnoite M114 18 kg | 265 mm | 340 mm | 225 mm | 18 kg | 30 | 0 |