

WEBER MS+ KOSTEUSSULKU



- Kosteussulku estää vesihöyryn kulkeutumista rakenteeseen
- Pohjusteeksi ennen vedeneristysmassan levitystä
- Kosteussulku keittiön välitilaan ja WC:n seiniin ennen laatoitusta
- Kosteussulku kipsilevylattioihin ennen laatoitusta
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

KUVAUS

Muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste.

KÄYTTÖKOhteet

Märkätilojen seinien, lattioiden ja tarvittaessa katon pohjustaminen ja kosteussuojaus ennen weber vedeneristeen levitystä tai laatoitusta. Vedeneristyksessä tulee noudattaa Weberin Vedeneristys-työohjeita. Kosteussulkua voidaan käyttää höyrynsulkuna myös muun tyyppisissä rakenteissa rakennesuunnittelijan harkinnan mukaan. MS+ Kosteussulku on osa seuraavia vedeneristysjärjestelmiä: weberSafe, weberFast. Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa, kylmilleen jäävissä tiloissa eikä saunan seinissä tai katoissa.

ALUSTA

Alustaksi sopivat kiviainespohjaiset materiaalit kuten betoni ja sementtiseidaineiset tasoitteet, kipsikartonkilevy sekä muut märkätiloihin soveltuvat levyt. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla Weberin seinä- ja

TUOTEKUVAUS

Menekki	Ohennettuna: n. 0,1 l/m ² . Ohentamattomana: n. 0,2 l/m ² .
Käyttölämpötila	+15...+30 °C.
Lämpötilan kesto	< +60 °C
Kuivumisaika	Käsittelyjen välillä n. 30 min. Toisen käsittelyn jälkeen n. 2 h (T=23 °C, RH 50 %).
Vesihöyrynläpäisevyys	W = 32 x 10 ⁻¹² kg/(m ² sPa) menekillä 158g/m ² . (EN 12572, SET C)
Värisävy	Vihreä
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+30 °C). Ei saa jäätää!
Pakkaus	3 litran tai 10 litran pakkaus
GTIN-koodit	6415910050214 (3 l) 6415910050207 (10 l)
Tuotehyväksynät	Eurofins142/00, M1, EPD

lattiatasoiteilla ohjeen mukaan. Alustan on täytettävä SisäRYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava +15...+30 °C. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava.

TYÖOHJEET

Käyttö vedeneristeen pohjusteena:

Asennuksessa noudatetaan valitun vedeneristysjärjestelmän työohjetta!

Käyttö pohjusteena/kosteussulkuna kuivan tilan laatoituksissa:

MS+ Kosteussulkua voidaan käyttää mm. keittiön välitilan laatoitusten alla kosteussulkuna. MS+ Kosteussulku harjataan imeville alustoille 1:2 puhtaalla vedellä ohennettuna. Tämän jälkeen levitetään vielä kerros ohentamatonta MS+ Kosteussulkua. Mikäli alustana on kipsikartonkilevy, riittää käsittely ohentamattomalla MS+ Kosteussululla.

Tehtäessä kuivien tilojen lattialaatoituksia kipsikartonkilevyn päälle, pohjustetaan levy ennen laatoitusta ohentamattomalla MS+ Kosteussululla.

HUOM!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varastointi ja kuljetus: +5...+30 °C.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1027629	weber MS+ Kosteussulku 3 I PAR	110 mm	155 mm	235 mm	3,8 kg	150	6415910050214
1027626	weber MS+ Kosteussulku 10 I PAR	190 mm	230 mm	300 mm	12,6 kg	60	6415910050207