

WEBER REP 36 PIKAVALULAASTI



- Nopeasti pinnoituskuiva
- Helposti työstettävissä ja hierrettävissä pinnoitusvalmiiksi
- Pumpattava, kuituvahvistettu
- Täyttää BY45 sekä InfraRYL 42020.1.6. vaatimukset
- SILKO-hyväksytty
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Suola-pakkaskestävä R4-luokan nopeasti kovettuva korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin ulkotiloissa. Tuote soveltuu vaativiin betonirakenteiden korjauksiin, joissa korjattavan betonin lujuus n. 30-50 MPa. Maksimi raekoko 4 mm.

KÄYTTÖKOhteet

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Käyttökohteita esim. silta-, satama- ja P-talojen valut sekä parvekkeet ja julkisivurakenteet. Tuote soveltuu myös kantavien raudoitettujen parvekelaattojen valamiseen (katso erillinen ohjeistus). Tuotetta voidaan käyttää myös sisätiloissa, esim. kylpyhuoneiden kaatolattioiden valamiseen linjasaneerausten yhteydessä.

ALUSTA

Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C. Massan optimilämpötila +10...+20 °C. Valu ei saa päästä jäätymään kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana.

TUOTEKUVAUS

Vedentarve	n. 3,0 l/25 kg kuivalaastia
Valmista massaa	n. 12 l/25 kg (n. 500 l/1000 kg)
Käyttöaika	n. 1 h
Sideaine	CEM I 52,5 N
Runkoaine	Luonnonhiekkä 0-4 mm
Lisäaine	Työstettävyyttä, säänkestävyyttä ja tiiveyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk	> 2,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 1 vrk	n. 20 MPa (+20 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk	n. 40 MPa (+20 °C, EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk	> 45 MPa (+20 °C, EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen	Tartuntalujuus testin jälkeen > 2,0 MPa (EN 12617-4)
Vapaa kutistuma 28 vrk	0,8 mm/m (EN 12617-4)
Paloluokka	A1 (EN 13501-1)
Pakkaskestävyys	Suola-pakkaskestävä (EN 13687-1)
Karbonatisoitumisen kestävyys	Hyväksytty (EN 13295)
Ilmapitoisuus	5-11 %
Kloridipitoisuus	< 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Märkätilavuuspaino	n. 2000 kg/m ³
Kalustusositus	Weber Pumpupaketti skk-siilolla tai pikkusäkeile. Staattori Ü356-0,75 tai Betonstar. 2" teräsvahvikkeinen letku kun pituus yli 40 m, maks. 60 m.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki. 1000 kg:n suursäkki.
GTIN-koodit	6415910001216 (25 kg) 6415910010508 (1000 kg)
Tuotehyväksynät	CE, Avainlippu

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tutustu työohjeisiin ennen tuotteen käyttöä. Epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä Weberin tekniseen asiakaspalveluun lisätietojen saamiseksi.

SEKOITUS

Säkkiä (25 kg) kohden lisätään puhdasta vettä n. 3,0 litraa (n. 12 %) notkeustarpeen mukaan. Sekoitus tapahtuu parhaiten betonisekoittajalla tai hitaasti pyörivällä porakonevispilällä 3-5 min. Sekoitusastiaan mitataan minimivesimäärä ja lisätään kuiva-aines tasaisesti sekoittaen. Alkusekoituksen jälkeen tarkistetaan massan notkeus ja tarvittaessa lisätään loput vesimäärästä. Maksimivesimäärän ylitystä ei saa tapahtua. Veden lämpötilan tulee olla

mieluiten alueella +10...+30 °C. Veden lämpötila valitaan siten, että valmiin massan lämpötila on alueella +10...+20 °C.

TYÖOHJEET

Vanhat betonipinnat puhdistetaan ja tarvittaessa karhennetaan. Lopuksi pinnat painepestään puhtaaksi. Ennen työn aloitusta alusta kostutetaan kevyesti tarvittaessa. Pinnan on oltava mattakostea mutta imevä valutyötä aloitettaessa. Tartunta alusbetoniin varmennetaan harjaamalla laasti voimakkaasti alustaan ja valu tehdään välittömästi tuoreen tartuntakerroksen päälle märkää märälle -menetelmällä. Linjasaneerauskohteissa huomioitavaa, alustan ollessa huokoinen ja pölyinen, tulee alusta käsitellä weber MD 16 dispersiolla (1:5) ennen REP 36 tartuntakerroksen harjaamista.

Valukerroksen paksuus yhdellä täyttökerralla on n. 10-100 mm (kertavalupaksuus jopa 200 mm, katso erillinen työohjeistus). Tehtaässä paksumpia valuja useassa kerroksessa jätetään alemman kerroksen pinta karkeaksi hyvän tartunnan saamiseksi kerrosten välillä tai käytetään tuotetta weber REP 38 Valubetoni SR C35/45-8 tai weber SB 45 Silkobetoni C35/45-8. Laajemmissa valuissa laasti voidaan myös pumpata valukohteeseen soveltuvalla pumppauskalustolla.

JÄLKIHOITO

Valun jälkihoito suunnitellaan olosuhteiden, kerrosvahvuuden ja pinnoitusaikataulun mukaisesti. Parvekkeiden

osalta jälkihoito suoritetaan tarvittaessa jälkikastelulla tai muovipeitteillä. Jos tavoitellaan nopeaa kuivumista niin vedellä suoritettua jälkihoitoa on vältettävä. Tällöin käytetään tarkoitukseen soveltuvaa jälkihoitoainetta tai muovipeitettä.

PINNOITUS

REP 36 on pinnoitettavissa noin viikon kuluttua valusta olosuhteista ja kerrospaksuudesta riippuen. Siltakohteissa noudatetaan Silko-ohjeistusta pinnoittamisen suhteen (pinnoitettavissa noin 1-2 viikon kuluttua valusta). Kylmissä olosuhteissa kuivumisaika pitenee. Alustan kosteus-% tulee aina tarkistaa ennen pinnoitustyön aloittamista.

HUOM!

Halkeiluriskin minimoimiseksi on ohuita ja laajoja pinta-valuja tehtäessä kiinnitettävä erityistä huomiota alustan ominaisuuksiin ja esikäsittelyyn, työsuoritukseen sekä jälkihoitoon. Laajemmissa valuissa (> 10 m²) tulee käyttää kutistumaraudoitteita sekä tarvittaessa jakaa alue pienempiin kokonaisuuksiin liikuntasaumoilla. Valmiissa pinnassa saattaa esiintyä kutistumasta johtuvaa hiushalkeilua, mutta laastissa käytettävät kuidut varmistavat kuitenkin rakenteen toimivuuden niistä huolimatta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1014922	weber REP 36 Pikavalulaasti 25 kg 40	490 mm	296 mm	124 mm	25 kg	40	6415910001216
1008574	weber REP 36 Pikavalulaasti 1000 kg	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		6415910010508