

WEBER TOPDRY RENDER SILIKONIHARTSIPINNOITE



- Uuden sukupolven AquaBalance-tekniikalla valmistettu julkisivun suojapinnoite
- Vastaus muuttuneisiin ilmasto-olosuhteisiin
- Ekologinen silikonihartsipinnoite
- Julkisivu pysyy kuivana ja kauniina, ei home- tai leväkasvustoja
- Kustannustehokas pidentyneen huoltovälin ansiosta
- Optimoitu resepti: TopDry Render -pinnoite on sekä hydrofiilinen että hydrofobinen
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Käyttövalmis, vähemmän ympäristöä kuormittava vesiohenteinen silikonipohjainen pinnoite kiviaineisten julkisivujen hierto- ja roiskepinnoitukseen. Suurin raekoko 1,5 mm. Saatavana myös raekoot 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 2 mm piirto ja 3 mm piirto.

KÄYTTÖKOhteet

Tuote on osa weber TopDry -tuoteperhettä. Tuoteperheeseen kuuluvat weber TopDry Primer ja weber TopDry Render. TopDry-tuotesarjaa voidaan käyttää seuraavissa julkisivujärjestelmissä: KahiFacade, SerpoVent, MonoRoc, UniTop, Kaksikerrosrappaus, SerpoMin ja SerpoTherm.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Pohjarappaus tehdään valitun järjestelmän rappaulaastilla järjestelmäohjeistuksien mukaisesti. Alusta pohjustetaan weber TopDry Primer -pohjusteella ennen pinnoittamista weber TopDry Render -pinnoitteella. Rapa-

TUOTEKUVAUS

Menekki	Hierrettynä n. 2,7 kg/m ² (maksimiraekoko 1,5 mm). Roiskepinta n. 3,3-4,3 kg/m ² halutun pin-tastruktuurin mukaan. Menekit ovat ohjeellisia ja vaihtelevat alustan ja työtavan mukaan.
Sideaine	Silikonihartsii
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti
Lisäaine	Väripigmentit
Vesihöyrynläpäisevyys	S _d < 0,15 m
pH	n. 8,5
Maalaustuoteryhmä 2012	415 Silikoniemulsiomaalit RL 11...13
Kalustusosuus	Weber rappauspumppu 6-12 l/min
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	25 kg:n astia
GTIN-koodit	6415910050665 (1,5 mm White) 6415910050955 (1,5 mm Tilausvärit, Tampere) 6415910048952 (1,5 mm Tilausvärit, Vantaa) 6415910049836 (2 mm Tilausvärit, Vantaa)
Tuotehyväksynnät	CE

tut pinnat on puhdistettava huolellisesti ennen työn aloittamista. Pohjusteen kuivumisaika ennen weber TopDry Render -pinnoitetta on vähintään 24 h.

TYÖOHJEET

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Mallipinta on tehtävä halutun värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi! Varataan riittävä pinnointemäärä samaa sävytyserää sävyerojen välttämiseksi. Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 7 vrk pinnoittamisesta. Maksimi lämpötila +30 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Pinnoitusta suorassa auringonvalossa, sateella tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Pinnoitteiden täytyy kuivua kovettuaakseen, joten sateisena ja kylmänä syksynä on pinnoitustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkas-kautta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen.

Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasau-mojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. TopDry Render

-pinnoite on käyttövalmis, mutta se on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Pinnan struktuuri voi olla esim. ruiskutettu roiskepinta tai hiertopinta. Pinnoite levitetään koneellisesti pinnoiteruiskulla, suppiloruiskulla tai käsin teräslastalla voimakkaasti painaen. Pinnoite tasataan lastalla maksimi raekoon kerrosvahvuuteen ja hierretään. Hierrettäessä tuore pinnoite hierretään tasaiseksi esim. leikkaavalla muovihiertimellä. Kerrospaksuus määräytyy raekoon mukaan. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä. Pinnoitustyössä on suositeltavaa aina käyttää ammatturakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi.

HUOLTO-OHJE

Uudelleenpinnoitus voidaan tarvittaessa tehdä vastaavalla materiaalilla. Huoltomaalina käytetään weber TopDry RENO -julkisivumaalia.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1023859	weber TopDry Render 1,5 mm White 25 kg	391 mm	301 mm	271 mm	25 kg	24	6415910050665
1023892	weber TopDry Render 1,5mm TIL.Vä25kg TRE	391 mm	301 mm	271 mm	25 kg	24	6415910050955
1021975	weber TopDry Render 1,5mm TIL.Vä25kg VAN	391 mm	301 mm	271 mm	25 kg	24	6415910048952
1022485	weber TopDry Render 2 mm TIL.Vä 25kg VAN	391 mm	301 mm	271 mm	25 kg	24	6415910049836