

weber classic grout Saumalaasti



- Luokitus CG2WA
- Sauman leveys 1-8 mm
- Alhainen vedenimu
- Kaakelilaattojen saumaukseen
- 12 värisävyä
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Sementtipohjainen saumauslaasti imevien laattojen saumaukseen.

KÄYTTÖKOHEET

Imevien seinälaattojen, kuten kaakeli, sekä lasimosaiikin ja soveltuvien luonnonkivilaattojen saumaukseen.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Paras lopputulos saavutetaan käyttämällä suositeltua vesimäärää ja aloittamalla laatoituksen puhdistus vasta kun sauma on riittävästi kuivunut. Liian aikainen pesu aiheuttaa sauman vaaleutta ja kirjavuutta. Pesussa on vältettävä liiallista veden käyttöä, sillä se heikentää sauman lujuutta ja aiheuttaa myös kirjavuutta. Lämmin sekoitusvesi lyhentää työaikaa.

SEKOITUS

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilillä kunnes massa on tasainen. Tummat

Menekki	n. 0,5-2,0 kg/m ² sauman leveydestä, laatan koosta ja paksuudesta riippuen
Suosittelava kerrospaksuus	Sauman leveys: 1-8 mm
Vedentarve	27-30 % (n. 0,27-0,30 l/kg)
Käyttölämpötila	Saumattaessa sekä 2 vrk saumauksen jälkeen on alustan, laastin ja ympäristön oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 1 h veden lisäyksestä
Kovettumisaika: Normaali käyttö	7 vrk (+23 °C, RH 50 %)
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi, maks. raekoko 0,2 mm
Puristuslujuus 28 vrk	≥ 15 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Taivutusvetolujuus 28 vrk	≥ 2,5 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Kutistuma 28 vrk	≤ 3 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vedenimukyky	≤ 2 g (30 min), ≤ 5 g (240 min) (SFS-EN 12808-5)
Värisävy	11 White, 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 24 Nude, 26 Sand
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	Myyntiyksiköt 3 kg:n muovipussi (pienin tilausmäärä 5 kpl = keräyslaatikko) ja 15 kg:n muovisäkki.
GTIN-koodit	6415910036584 (11 White, 3 kg) 6415910037802 (11 White, 15 kg) 6415910037017 (12 Marble, 3 kg) 6415910037826 (12 Marble, 15 kg) 6415910037048 (13 Silver grey, 3 kg) 6415910037840 (13 Silver grey, 15 kg) 6415910037079 (14 Smoke, 3 kg) 6415910037864 (14 Smoke, 15 kg) 6415910037109 (15 Concrete, 3 kg) 6415910037888 (15 Concrete, 15 kg) 6415910037130 (16 Grey, 3 kg) 6415910037901 (16 Grey, 15 kg) 6415910037161 (17 Medium grey, 3 kg) 6415910037925 (17 Medium grey, 15 kg) 6415910037192 (18 Dark grey, 3 kg) 6415910037949 (18 Dark grey, 15 kg) 6415910037222 (19 Anthracite, 3 kg) 6415910037963 (19 Anthracite, 15 kg) 6415910043544 (20 Graphite, 3 kg) 6415910043575 (20 Graphite, 15 kg) 6415910058043 (24 Nude, 3 kg) 6415910058074 (24 Nude, 15 kg) 6415910058098 (26 Sand, 3 kg) 6415910058128 (26 Sand, 15 kg)
Tuotehyväksynät	M1, EPD, Eurofins142/00, Avainlippu

värisävyt edellyttävät tavanomaista pidempää sekoitusajaa. Laastia seisotetaan n. 5 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen.

TYÖOHJEET

Oikea saumausajankohta riippuu käytetystä kiinnitys-laastista sekä olosuhteista. Saumojen tulee olla puhtaat eikä kiinnitys-laasti saa nousta yli saumojen puolivälin. Puhdistamisen helpottamiseksi on lasittamattomat laatat kostutettava kostealla sienellä ennen saumausta. classic grout Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen painaen samalla saumat täyteen. Laattojen pinnalle jäänyt liika saumalaasti poistetaan. Laatoitus puhdistetaan

kostealla sienellä vasta kun sauma on kovettunut niin, ettei siitä enää pestessä häiritsevästi irtoa materiaalia. Pesun ajankohta riippuu lämpötilasta, kosteudesta ja laatan imukyvyistä. Samalla saumat tasataan, apuna voidaan käyttää esim. pyöreäpäistä puutikkua. Tarvittaessa puhdistus uusitaan. Saumojen pinnalle muodostunut vaaho poistetaan vetämällä hitaasti sienellä laatoituksen yli. Puhdistusvettä on käytettävä mahdollisimman vähän, ja vesi on aina poistettava huolella saumoista. Pesuvesi vaihdetaan usein, jolloin myös vaahdon muodostus vähenee. Kun kosteus on haihtunut laattojen pinnalta, suoritetaan laattapinnan ja saumojen loppupuhdistus kuivaa puuvillariepua tai trasselia käyttäen. Lujittumisen varmistamiseksi saumat kostutetaan 1-3 kertaa ensimmäisten vuorokausien aikana. Lattialämmitys tulee olla kytkettynä pois n. 1 vrk ennen saumausta ja se voidaan kytkeä päälle asteittain viikon kuluttua saumauksesta.

Liikuntasaumat:

Suuremmat laatoitukset jaetaan liikuntasaumoin suunnittelijan ohjeen mukaan. Rakenteiden nurkkien, alustan

liikuntasaumojen ja eri materiaalien rajakohtien ja läpivientien ympärille tehdään laatoituskerrokseen liikuntasaumat weber neutral/special silicone Silikonilla.

HUOM!

Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa eikä erityisen kovaa kulutuksen kestoja tai hygieenisyyttä vaativissa saumauksissa. Tällöin saumaukseen tulee käyttää epoksiperustaista weberepox easy Epoksisaumalaastia. Saumavärimallit ovat suuntaa antavia. Lopulliseen väriin vaikuttavat olosuhteet, pohja, pesuajankohta sekä käytetty vesimäärä. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme koesaumauksen tekemistä. Tiiviiden laattojen, kuten klinkkeri, saumaukseen suosittelemme weber rapid grout Saumalaastia.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1015298	6415910036584	weber classic grout 11 White 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015299	6415910037017	weber classic grout 12 Marble 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015300	6415910037048	weber classic grout 13 Silvergrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015301	6415910037079	weber classic grout 14 Smoke 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015302	6415910037109	weber classic grout 15 Concrete 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015303	6415910037130	weber classic grout 16 Grey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015304	6415910037161	weber classic grout 17 Mediumgrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015315	6415910037192	weber classic grout 18 Darkgrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015316	6415910037222	weber classic grout 19 Anthracite 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1017079	6415910043544	weber classic grout 20 Graphite 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1028606	6415910058043	weber classic grout 24 Nude 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1028608	6415910058098	weber classic grout 26 Sand 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015339	6415910037802	weber classic grout 11 White 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015340	6415910037826	weber classic grout 12 Marble 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015341	6415910037840	weber classic grout 13 Silvergrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015342	6415910037864	weber classic grout 14 Smoke 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015343	6415910037888	weber classic grout 15 Concrete 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015344	6415910037901	weber classic grout 16 Grey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015345	6415910037925	weber classic grout 17 Mediumgrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015346	6415910037949	weber classic grout 18 Darkgrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015347	6415910037963	weber classic grout 19 Anthracite 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1017080	6415910043575	weber classic grout 20 Graphite 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1028607	6415910058074	weber classic grout 24 Nude 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1028609	6415910058128	weber classic grout 26 Sand 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0