

WEBER MAXFILL VALKOINEN PAIKKAUSMASSA



- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Helppo työstää ja viimeistellä
- Kuivuneeseen massa on helppo porata ja kiinnittää ruuveja
- Varma tartunta alustaan
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Valkoinen kevyttäytteen paikkausmassa lähes kaiken tyyppisten alustojen paikkauksiin ja tasoituksiin sisällä ja ulkona. Kerrospaksuus kokonaan tasoituksessa maks. 15 mm / kerta ja kolojen täytössä maks. 50 mm/kerta.

KÄYTTÖKOhteet

Sopivia alustoja ovat mm. erilaiset kiviaineiset pinnat, kipsilevyt, puukuitulevyt ja PVC.

SEKOITUS

Pussillinen (4 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan n. 1,6 litraan puhdasta vettä. Sekoitus tapahtuu esim. porakonevispilällä, pienemmät määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti

TUOTEKUVAUS

| | |
|-----------------------|---|
| Vedentarve | n. 1,6 l/4 kg (40 %) |
| Valmista massaa | n. 5 l/4 kg |
| Käyttöaika | n. 1 tunti |
| Runkoaine | Kevytfilleri ja kalkkikivi, 0-3 mm |
| Puristuslujuus 28 vrk | n. 10 MPa |
| Pakkasenkestävyys | Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) |
| Pakkaus | 4 kg:n pussi |
| GTIN-koodit | 6415910044152 (4 kg) |
| Tuotehyväksynnät | CE, M1, Avainlippu |

käsin (esim. lasta tai kauha). Massa sekoitetaan n. 5 minuuttia tasaisen koostumuksen saavuttamiseksi. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa.

TYÖOHJEET

Alustan lämpötilan tulee olla $> +5$ °C. Massa levitetään alustalle esim. teräslastalla tai laastikauhalla. Kerrospaksuus maks. 15 mm/kerta (yksittäisten kolojen täyttöön maks. 50 mm). Pinta viimeistellään haluttuun muotoon, kun massa on hieman sitoutunut. Paksummat yhtenäiset täytöt tehdään useampana levityskertana. Kovettumisaika 6-24 h. Työvälineet puhdistetaan vedellä. Tasoitteen kuivuttua se voidaan hioa hiekkapaperilla. Kuivuneeseen laastiin on helppo porata ja kiinnittää ruuveja 1-2 vrk sisällä. Työvälineet ja alusta puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen, koska kuivunut laasti on hankala puhdistaa työvälineistä.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

| Tuotekoodi | Nimi | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino | Lavalla | GTIN |
|------------|--------------------|--------|--------|---------|-------|---------|---------------|
| 1018150 | weber maxfill 4 kg | 140 mm | 190 mm | 390 mm | 4 kg | 108 | 6415910044152 |