

WEBER QUICKREP NOPEA KORJAUS- JA TÄYTTÖTASOITE



- Nopeat paikkaukset
- Samalla tuotteella monta käyttötarkoitusta, kolojen täytöstä lattiatasoiuksiin
- Päälystettävissä 2 tunnissa
- Myös ulkokäyttöön
- Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

KUVAUS

Käsin levitettävä, nopeasti kovettuva korjausmassa seinien ja lattioiden pienten kolojen tai pintavaurioiden korjauksiin. Tuote soveltuu myös pienimuotoisiin lattiatasoiuksiin ja -oikaisuihin.

KÄYTTÖKOhteet

Sisätilojen sekä esimerkiksi ulkoterrassien, autotallien sekä parvekkeiden betonisten alustojen tasoitus, oikaisu ja reikien paikkaus. Tuotetta voidaan käyttää myös pystypinnoilla, kun halutaan nopeasti kovettuva ja päälystettävä paikkauslaasti. Kerrospaksuus 0-30 mm.

ALUSTA

Soveltuvia alustoja ovat lujat ja kiinteät betonilattiat. Tuotetta voidaan käyttää myös seinäpinnoilla pienten paikallisten kolojen tai vaurioiden korjaukseen. Alusta puhdistetaan huolellisesti pölystä ja liasta, jotka saattavat heikentää tartuntaa.

SEKOITUS

Pussillinen (5 kg) jauhetta sekoitetaan 1,0-1,4 litraan puhdasta vettä (20-28 % laastin kuivapainosta). Vesimää-

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 1,6 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suositeltava kerrospaksuus	0-30 mm
Vedentarve	1,0-1,4 l/5 kg (20-28 % kuivapainosta)
Käyttölämpötila	+5...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.
Kovettumisaika: Päälystetkelpoisuus	2 h vesimäärällä 1,0-1,2 l/5 kg (+23 °C, 50 % RH)
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus	n. 1 h (+23 °C, 50 % RH)
Sideaine	Erikoisementtiseos
Täyteaine	Luonnonhiekkä ja kalkkikivijauhe, raekoko < 0,3 mm
Puristuslujuusluokka	C 30 (EN 13813)
Taivutusvetolujuusluokka	F 7 (EN 13813)
Palokäyttäytyminen	A2 _{FL} -s1 (EN 13501-1)
Pakaskenkestävyys	Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön
Värisävy	Tummanharmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	5 kg:n pussi.
GTIN-koodit	6415910031589 (5 kg)
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Avainlippu

rää säätämällä tasoitteen koostumusta voidaan muuttaa pastamaisesta juoksevammaksi. Sekoitus esim. porakonevispilillä, pienemmät määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta tai kauha). Laastia sekoitetaan n. 5 minuuttia tasaisen koostumuksen saavuttamiseksi. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden lisäyksestä.

TYÖOHJEET

Olosuhteiden pitää olla kuivat sekä alustan ja ilman lämpötilan työn aikana yli +5 °C. Pinta pitää suojata sateelta, jäätymiseltä, suoralta auringonvalolta sekä tuulelta vuorokauden ajan.

Työn suoritus:

Massa levitetään teräslastalla. Pinta voidaan vielä viimeistellä n. 30 min kuluttua massan levityksestä. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut massa poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Päälystysaika:

Massa on kävelykelppoinen n. 1 tunnin kuluttua ja päällystettävissä n. 2 tunnin kuluttua. Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa päällystysaika pidentyy.

PINNOITUS

Tasoitettu alusta voidaan pinnoittaa useimmilla lattiapäällysteillä, kuten keraamisilla yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai lautaparketilla.

Korjattu seinä voidaan hioa, tasoittaa, maalata tai tapetoida n. 2 tunnin kuluttua.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1013722	weber QuickRep 5 kg	140 mm	190 mm	390 mm	5 kg	108	6415910031589