

webercal 152 Hydraulinen kalkkilaasti hieno



- Rappauslaasti hydraulisiin kalkkirappauksiin
- Soveltuu myös hydraulisten kalkkirappausten korjauksiin
- Perinnelaasti julkisivuihin

KUVAUS

Hydrauliseen kalkkiin perustuva pintarappauslaasti. Seosuhde KKh 40/60/500, suurin raekoko n. 1 mm. Kerrospaksuus vähintään 2 mm ja enintään 3 mm.

KÄYTTÖKOHTTEET

Soveltuu koneelliseen tai käsin tehtävään pintarappaukseen tai rappauspinnan tasoittamiseen kohteissa, jotka maalataan kalkkimaalilla. Soveltuu myös sisäpintojen rappaamiseen.

ALUSTA

Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Jo suunnitteluvaiheessa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

| | |
|-----------------------|--|
| Menekki | n. 2 kg/m ² /mm |
| Enimmäiskerrospaksuus | 3 mm |
| Vedentarve | n. 4,8 l/20 kg |
| Sideaine | Kalkki ja hydraulinen kalkki |
| Runkoaine | Murskattu kalkkikivi ja luonnonhiekkä, raekoko 0-1 mm |
| Paloluokka | A1, Palamaton (EN 13501-1) |
| Maalautuoteryhmä 2012 | 421 Kalkkipinnoitteet RL 11..13 |
| Kalustusuusitus | Weber Rappari paketti pikkusäkeille. Staattori 50/7R, teräsvahvikeinen letku maks. 30 m. |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) |
| Pakkaus | 20 kg:n säkki |
| GTIN-koodit | 7391479744575 (20 kg) |
| Tuotehyväksynnät | CE |

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) laastijauhetta sekoitetaan n. 4,8 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika nopeassa sekoittimessa on 3-4 min ja hitaassa sekoittimessa (esimerkiksi vapaapuhdotussekoittaja) 7-10 min. Käyttöaika on n. 2 tuntia veden lisäyksestä.

TYÖOHJEET

Rappausalustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestävä. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarappausta. Rapattaessa sekä vähintään 7 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Pintarappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Rappaustyö on suoritettava riittävän ajoissa kesäaikaan jotta rappaus ehtii kovettua ennen pakkasia. Laasti levitetään käsin tai sopivalla rappauspumpulla koneellisesti vähintään 2 mm:n ja enintään 3 mm:n kerrospaksuuteen. Pintalaastikerros hierretään tasaiseksi puuhiertimellä varoen sideainekalvon muodostumista laastin pintaan.

JÄLKIHOITO

Rappauspinta on pidettävä kosteana vähintään 3 vrk rappauksesta. Kuivalla ja lämpimällä säällä rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla 1-2 kertaa päivässä.

PINNOITUS

152 Kalkkilaasti voidaan maalata webercal 249 Kulttuuri-kalkkimaalilla.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

| Tuotekoodi | GTIN | Nimi | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino | MY/ UoP2 | /UoP3 |
|------------|---------------|---|--------|--------|---------|-------|-------------|-------|
| 1020191 | 7391479744575 | weber 152 Hydr.kalkkilaasti hieno 20 kg | 370 mm | 400 mm | 100 mm | 20 kg | 48 | 0 |