

WEBERFLOOR PROTECT POHJUSTE- JA SUOJA-AINE



- Pohjuste imeytyy hyvin alustaan
- Pohjuste antaa erinomaisen tartunnan pinnoitteelle
- Korostaa tasoitepinnan yksilöllistä pintakuviota ja mineraalipohjaiselle tuotteelle ominaista ulkonäköä
- Toimii tiiviinä pinnoitteena antaen lattialle pitkäikäisen suojan

KUVAUS

Suojaava matta PU-tiivistysaine värjätyille mineraalipohjaisille lattiatasoiteille, kuten weber 4650 Design Plaano tai 4655 Teollisuus Pika Plaano. Yhdistelmäpakkaus sisältää suoja-aineen pohjusteena käytettävän vesiohenteisen, telattavan weberfloor Protect Prim -pohjusteen (2,5 litraa) sekä 2-komponenttisen mattapintaisen suoja-aineen weberfloor Protect comp A (2,0 litraa) ja comp B (0,5 litraa).

KÄYTTÖKOhteet

Pohjuste- ja suoja-aine värjätyille mineraalipohjaisille lattiatasoiteille, kuten weber 4650 Design Plaano tai 4655 Teollisuus Pika Plaano.

ALUSTA

Lattian annetaan kuivua noin vuorokauden ajan normaaliolosuhteissa ennen pohjustusta. Lattiapinnan tulee olla puhdas pölystä, rasvasta, vahasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista ennen pohjusteen ja pinnoitteen levitystä. Huomioitava, että lattian päällä ei saa kävellä ilman kenkäsuojia (esim. muovisia suojia) ennen lattian pintakäsittelyä, sillä kengänjäljet ym. lika näkyvät Protectin alta. Lattian ja ilman lämpötilan tulee olla työn aikana +15...+25 °C. Lattia käsitellään weberfloor Protect Prim -pohjusteella vähintään 1-2 tuntia ennen pinnoitteen levittämistä.

TUOTEKUVAUS

Menekki	Prim: n. 0,1 l/m ² . Yhdistelmäpakkaus riittää n. 35-50 m ² alueeseen.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin +5...+25 °C tila). Ei kestä jäätymistä, varastoitava ja kuljetettava lämpimässä!
Pakkaus	• Prim: 2,5 litran astia • comp A: 2 litran astia • comp B: 0,5 litran astia
GTIN-koodit	3388751678370 (5 l)
Tuotehyväksynnot	M1

SEKOITUS

Pinnoitteen lakka-osa (comp. A) ja kovetin-osa (comp. B) sekoitetaan ravistamalla ennen niiden yhdistämistä. Kovetin-osa kaadetaan lakka-astiaan, sekoitetaan ja annetaan seistä 10 min ennen käyttöä. Pienempiä määriä sekoitettaessa kovettimen ja lakan sekoitussuhde on 1:4 (tilavuusosaa). Pinnoite tulee käyttää 1 tunnin kuluessa sekoituksesta.

TYÖOHJEET

Pohjusteen levitys:

Pohjustekanisteria ravistetaan hyvin ennen käyttöä ja pohjuste kaadetaan leveään astiaan. Pohjuste levitetään lattialle ristivedoin tasaisena kerroksena lakkaustelalla (nukan pituus n. 8-10 mm) märkää märälle -periaatteella ja vältetään lammikoiden muodostumista. Kuivumisaika on 1-2 tuntia olosuhteista riippuen. Pohjusteen kuivuttua lattia käsitellään weberfloor Protect -pinnoitteella.

Suoja-aineen levitys:

Pinnoite levitetään lattialle tasaisin vedoin lakkaustelalla (nukan pituus n. 8-10 mm) kahteen kertaan. Toinen kerros tehdään ensimmäisen lakkakerroksen kuivuttua vähintään 2 tuntia, kuitenkin 24 tunnin kuluessa ensimmäisestä lakkauksesta. Lattia kestää kevyen kuormituksen, kun viimeisen lakkakerroksen levityksestä on kulunut vähintään 12 tuntia. Lopullinen lujuus saavutetaan n. 7 vrk kuluttua.

HUOM!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa!

Lattian suojaamisessa käytettävien materiaalien kiinnittämistä teippaamalla lattiapintaan tulee välttää. Pohjustetta ei saa kaataa suoraan lattialle, vaan tulee käyttää tela-as-

tiaa. Levityksen ja kuivumisen aikana tulee välttää suoraa auringonpaistetta ja vetoa. Lattialämmitys tulee kytkeä pois hyvissä ajoin ennen työn aloittamista.

Tuote sisältää isosyanaatteja, jotka voivat aiheuttaa herkistymistä. Käytettävä suojakäsineitä ja -vaatetusta sekä huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Lue käyttöturvallisuuksiedote ennen käyttöä.

HUOLTO-OHJE

Värilliset aineet tai kemikaalit (hiusvärit, punaviini yms.) tulee puhdistaa pinnoitteen päältä heti tuoreeltaan vaurion tai tahran välttämiseksi. Voimakas mekaaninen rasitus

saattaa vaurioittaa pinnoitetta. Tarkemmat ohjeet lattian puhdistuksesta ja hoidosta löytyvät erillisestä huolto-ohjeesta.

Pinnoitetta uusittaessa pinta on karhennettava ennen uuden lakkakerroksen levittämistä. Myös huollon yhteydessä teipin käyttämistä tulee välttää.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1010525	weberfloor Protect 5 l	230 mm	220 mm	230 mm	5,5 kg	90	3388751678370