

WEBERTEC KVARTSIHIEKKA 0,5-1,5 MM



- Käyttövalmis tuote
- Helppo levittää suppiloruiskulla tai käsin

KUVAUS

Seulottu, pesty ja pölytön liekkikuivattu kvartsihiekkä.

KÄYTTÖKOhteet

Käytetään osana betonirakenteiden vedeneristysjärjestelmää luomaan karhennettu weber polyuretaanlastomeerikerros. Huom! ennen karhennettua weber polyuretaanlastomeerikerrosta tulee luoda vedeneristävä polyuretaanlastomeerikerros ilman karhentavaa kvartsihiekkä. Tuotetta voidaan käyttää myös Weberin sisäilmaratkaisuissa kapseloinnin yhteydessä.

TYÖOHJEET

Ennen karhennettua polyuretaanlastomeerikerrosta tulee tehdä vedeneristysjärjestelmän muut vaiheet asianmu-

TUOTEKUVAUS

Menekki	1-2 kg/m ²
Varastointiolosuhteet	Säilyy kuivassa tilassa.
Pakkaus	25 kg:n paperisäkki
GTIN-koodit	6415910055776 (25 kg)

kaisesti. Työssä tulee tutustua järjestelmän ja tuotteiden ohjeistuksiin. Betonipinnalle levitetään epoksiprimerointi, jonka yhteydessä käytetään webertec Kvartsihiekkä 0,1-0,6 mm. Epoksiprimeroinnin päälle tulee luoda paksu vedeneristävä polyuretaanlastomeerikerros ennen karhennettua polyuretaanlastomeerikerrosta. Karhennettuun polyuretaanlastomeerikerrokseen sirotellaan webertec Kvartsihiekkä 0,5-1,5 mm tuoreeltaan n. 1-2 kg/m² niin, että pinta peittyy kauttaaltaan. Seuraavana päivänä pinnalla oleva ylimääräinen kvartsihiekkä poistetaan huolellisesti harjaamalla ja imuimalla. Karhennetun polyuretaanlastomeerin kvartsihiekkä sidotaan seuraavana päivänä levittämällä ohuempi kerros weber polyuretaanlastomeeria.

Seinäpintoja käsiteltäessä kvartsihiekkä on suositeltavaa levittää suppiloruiskulla seinäpinnoille.

Tutustu tarkkoihin työohjeisiin ennen työn aloittamista. Weberin asiantuntijat auttavat tarpeen mukaan.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Paino	Lavalla	GTIN
1027429	webertec kvartsihiekkä 0.5-1.5 mm 25 kg	25 kg	48	6415910055776