

TEKNINEN TIEDOTE



Adapterilla käytettäväksi tarkoitettu asennusvaahto PPLUS

Kuvaus

Ympärivuotinen polyuretaani asennusvaahto adapterilla. Käytetään ilman vaahtopistoolia. Soveltuu käytettäväksi -10°C :n ja $+30^{\circ}\text{C}$:n välillä. Käytetään ikkunankarmeihin, ovenkarmeihin, lämpö- ja äänieristykseen, saumojen tiivistämiseen, onteloiden ja halkeamien täyttämiseen, kattotiilien liimaamiseen ja lämmöneristykseen. Vaahto estää homeen muodostumisen. Kovettuttuaan vaahtomuovilla on hyvät lämpö- ja äänieristysominaisuudet. Tuottaa jopa 30 litraa vapaasti puhallettuna. Sekundaarinen laajeneminen 140 %. Lämmönvastus $0,036 \text{ W/(mK)}$. Lämmönkestävyys kovettumisen jälkeen -50°C :sta $+90^{\circ}\text{C}$:seen. Leikkausaika 60 min. Täydellisen kovettumisen kesto 24 tuntia. Äänenvaimennusindeksi 61 dB.

Edut

- Soveltuu käytettäväksi kaikkina vuodenaikoina. Käyttölämpötila -10°C ... $+30^{\circ}\text{C}$.
- Lämmönjohtavuus $0,036 \text{ W/mK}$.
- Leikkausaika 60 minuuttia.
- Mittojen pysyvyys $<5\%$.

Soveltamisalueet

Käytetään ikkunankarmien ja ovien karmien asentamiseen, lämpö- ja äänieristykseen, saumojen tiivistämiseen, onteloiden ja halkeamien täyttämiseen, kattotiilien liimaamiseen ja lämpöeristykseen.

Käyttöohjeet

Puhdista ja kostuta työskentelypinta huolellisesti. Ravista säiliötä voimakkaasti ja ruuvaa adapteri kiinni säiliöön. Vaahdon määrää säädetään painamalla adapterin nuppia. Täytä vaahdolla 30-70 % ontelon tilavuudesta (lämpötilasta riippuen) - vaahto laajenee kovettuessaan. Jos vaahtoa käytetään matalissa lämpötiloissa, säiliö on lämmitettävä $+18^{\circ}\text{C}$:een asettamalla se lämpimään veteen tai lämpimään huoneeseen. Pintaa ei saa kostutella alle 0°C :n lämpötiloissa. Kuivaamattoman vaahdon jäämät puhdistetaan parhaiten Foam Cleaner Fome Flex -vaahdonpuhdistusaineella. Poista kovettunut vaahto mekaanisesti.

TEKNINEN TIEDOTE

Tekniset tiedot

Indikaattori	Yksiköt	Sertifiointi	Arvo
Väri			Kellertävä
Menekki	litraa	RB024	jopa 30
Leikkausaika	min.	TM 1005-2013	60
Sekundaarinen laajeneminen	%	TM 1010-2012	140
Veden imeytyminen	kg/m ³		<1
Täyden kovettumisen aika	tuntia.		24
Lämmönjohtavuuskerroin	W/(mK)	RB024	0,036
Pinnan tarttuvuus	min.	TM 1014-2013	10
Äänenvaimennusindeksi	dB		61
Kutistuminen	%		<5
Lämpötilan kestävyys kovettumisen jälkeen	°C		-50 ... +90
Työskentely-ympäristön lämpötila	°C		-10 ... +30
Syttyvyysluokka		DIN 4102	B3
Paino	g		600

Sertifiointi

ISO 9001:2015

FEICA:n jäsen

Varastointiolosuhteet

Säilytä pystyasennossa kuivassa paikassa +5 °C:n ja +25 °C:n välillä. Tuotteen säilyvyysaika on 18 kuukautta valmistuspäivästä, jos säilytysolosuhteita noudatetaan. Säilytä säiliöt suojassa suoralta auringonvalolta ja yli 50 °C:n lämmöltä.

Pakkaus

1000 ml aerosolipullo, paino 600 g, 12 kpl/laatikko.

Turvaohjeet

Ennen käyttöä on luettava tuotteen käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteita on saatavilla pyynnöstä virallisilta jälleenmyyjiltä.

Jätteiden käsittely

Tyhjennä pakkaus kokonaan ja hävitä vaatimusten mukaisesti.