

1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojaan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot:

Kauppanimi

Diessner Pinnoiteprimeri PG
(Diessner Putzgrund PG)

Muutettu versio: 16.12.2009
Korvaa version: 21.06.2005
Julkaisuajankohta: 17.12.2009

Kemikaalin käyttötarkoitus

Lähes hajuton, pigmentoitu yleispohjuste

Valmistaja/toimittaja:

Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berliini, Saksa
Internet: www.diessner-farben.de

Puh.: 030/ 60 00 02 0
FAX.: 030/ 60 00 02 88

Maalien ja lakkojen tuotekoodi: (GISBAU)

M-DF 01

2. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus:

Vaaraa osoittava merkintä

Ei tarvita

Ihmisiä ja ympäristöä koskevat lisäohjeet

Tuote luokitellaan EY-valmistedirektiivin 1999/45/EY mukaan ei-vaaralliseksi.

3. Koostumus ja tiedot aineosista

Kemiallinen koostumus:

Valmiste, jos sisältää seuraavia aineita: titaanidioksidi, täyteaineet, akryyli-sekapolymeeri-muovidispersio, lisäaineet ja vesi

Vaaraa aiheuttavat aineosat:

4. Ensiapuohjeet:

Yleiset ohjeet:

Hengitys:

Iho:

Pese vedellä ja saippualla

Roiskeet silmiin:

Huuhtelee silmät huolellisesti runsaalla vedellä. Kääny tarvittaessa silmälääkärin puoleen.

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1907/2006/EY, art. 31 ja liitteen II mukaan

Sivu 2 / 5

Kauppanimi: Diessner Pinnoiteprimeri PG Versio: 16.12.2009

Valmistaja/toimittaja: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berliini, Saksa

Nieleminen:

Juotava vettä. Älä oksennuta. Ota yhteyttä lääkäriin.

5. Ohjeet tulipalon varalta:

Sopivat sammutusaineet:

Tuote ei ole palava. Valitse tulipalon yhteydessä kyseiselle ympäristölle sopivat sammutustoimenpiteet.

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:

Erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat kemikaalista itsestään, palamistuotteista tai syntyvistä kaasuista:

Kemikaalin palaessa syntyy savua. Hajoamistuotteiden hengittäminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

Erityiset suojaimet tulipaloa varten:

6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta:

Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi:

Liukastumisvaara, jos materiaalia on roiskunut lattialle.

Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi:

Älä päästä valumaan vesistöihin eikä viemäristöön.
Ota likainen vesi/sammutusvesi talteen.

Puhdistusohjeet:

Imeytä nestettä sitovaan materiaaliin
Hävitä paikallisten määräysten mukaan.
Puhdista likaantuneet pinnat perusteellisesti.

7. Käsittely ja varastointi:

Käsittely:

Ohjeet turvallista käsittelyä varten:

Ei vaadi mitään erikoistoimenpiteitä

Ohjeet tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksi:

Tuote ei ole palava

Varastointi:

Varastointia ja pakkauksia koskevat vaatimukset:

Sulje avatut pakkaukset huolellisesti käytön jälkeen ja varastoi pystyasennossa, jotta materiaalia ei pääse valumaan maahan.

Yhteisvarastointiohjeet:

Pidä etäällä happamista ja alkalisista materiaaleista sekä hapettimista.

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1907/2006/EY, art. 31 ja liitteen II mukaan

Sivu 3 / 5

Kauppanimi: Diessner Pinnoiteprimeri PG Versio: 16.12.2009

Valmistaja/toimittaja: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berliini, Saksa

Muut varastointiolosuhteita koskevat tiedot:

Suojaa pakkaselta.
Suojaa kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

Varastoluokka VCI-konseptin mukaan:

12

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet:

Aineosat, joille säädetty työpistekohtaisia, valvottavia raja-arvoja:

Tuote ei sisällä merkittäviä määriä aineita, joihin liittyisi valvottavia raja-arvoja.

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Hengityksensuojaus:

Suosittelava ruiskulevityksessä.

Käsiensuojaus:

Puhdista iho huolellisesti työn valmistuttua ja levitä käsille ihovoidetta.

Silmiensuojaus:

Roiskumisvaaran yhteydessä - suojalasit

Hygieniatoimenpiteet:

Vältä syömistä, juomista ja elintarvikkeiden säilyttämistä työpisteessä.

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:

Olomuoto: paksujuoksuinen
Väri: valkoinen
Haju: mieto

Turvallisuuden kannalta tärkeät tiedot:

Olotilan muutos:

Kiehumispiste:	100	(°C)	
Sulamispiste:		(°C)	
Leimahduspiste:	ei määrit.	(°C)	
Syttymislämpötila:	ei määrit.	(°C)	
Räjähdyksrajat: (TIL.%)	ei määrit.	Alempi:	Ylempi:
Höyrynpaine:		(mbar) kun 20 °C	
Tiheys:	1,64	(g/cm ³) kun 20 °C	
Tilavuuspaino:		(kg/m ³)	
Viskositeetti:		(mPas) kun 23 °C - D=100 s ⁻¹ - DIN 53 214	
pH-arvo:	noin 8,5		
Liutinpitoisuus:		Paino-%	
Liukoisuus veteen:		voidaan sekoittaa veteen millä tahansa sekoitussuhteella.	

10. Stabiiliisuus ja reaktiivisuus:

Materiaalin yhteydessä ei ole havaittu mitään vaarallisia reaktioita.

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1907/2006/EY, art. 31 ja liitteen II mukaan

Sivu 4 / 5

Kauppanimi: Diessner Pinnoiteprimeri PG Versio: 16.12.2009

Valmistaja/toimittaja: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berliini, Saksa

Vältettävät olosuhteet:

Vältettävät materiaalit:

Vaaralliset hajoamistuotteet:

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot:

Kokemusperäiset tiedot vaikutuksista ihmisiin:

Kokemustemme mukaan ei haittavaikutuksia asiaankuuluvan käytön yhteydessä

Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot:

Tuotetta ei ole testattu sinällään, vaan luokiteltu vaarallisia aineita koskevan asetuksen laskentamenetelmän mukaan.

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle:

Estä materiaalia pääsemästä maaperään, vesistöihin ja viemäristöön.
Lievästi vesistöille vaarallinen.

13. Jätteiden käsittely:

Tuote:

Voidaan hävittää polttamalla paikalliset määräykset huomioiden.
Anna pienempien määrien kuivua ja hävitä rakennusjätteenä.

Jätekoodinnumero:

08 01 12

Jätteen nimi:

Maali- ja lakkajätteet poikkeuksena sellaiset, jotka kuuluvat numeron 08 01 11 piiriin

Likaiset pakkaukset:

Toimita huolellisen puhdistuksen jälkeen kierrätyspisteeseen.

14. Kuljetustiedot:

Vaaraton materiaali kuljetusmääräysten mukaan.

15. Kemikaaleja koskevat määräykset:

EY-direktiivien mukainen tunnusmerkintä:

Ei tarvita

S-lausekkeet:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi vedellä
Ruiskutuksen yhteydessä ei saa hengittää maalisumua.
Ei saa tyhjentää viemäriin, vesistöihin eikä maaperään.

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
1907/2006/EY, art. 31 ja liitteen II mukaan

Sivu 5 / 5

Kauppanimi: Diessner Pinnoiteprimeri PG Versio: 16.12.2009

Valmistaja/toimittaja: Diessner GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 38 - 42
12347 Berliini, Saksa

Kansalliset määräykset (Saksa):

Luokitus VbF mukaan:

Ei tarvita

Vaarallisuusluokka vesistöille:

Vaarallisuus vesistöille WHG:n mukaan: WGK 1 (itseluokitus)
lievästi vaarallinen vesistöille

16. Muut tiedot:

Nämä tiedot perustuvat tuotteeseen liittyvään tietämykseemme julkaisuajankohtana.