



ARDEX AF 480

SMP-parkettiliima

- Lähes kaikille parkettityypeille sopiva silaanimodifioitu liima
- Yhdistää lujan ja elastisen parkettiliiman ominaisuudet
- Liuotteeton ja vedetön
- 1-komponenttinen
- Ei tarvitse pohjustusta
- Kevyt levittää
- Korkea loppulujuus
- Parketin asennus ARDEX K 55 S -tasoitteen päälle jo yhden tunnin kuluttua



ARDEX-järjestelmätuote:

Luotettava ja yhteensopiva ratkaisu ARDEX-tasoitteiden kanssa.

Käyttöalue

Sisätiloissa lattioilla

- 16 mm monikäyttöparketin max. 200 mm
- mosaiikkiparketin
- sauvaparketin
- 18 mm pontatun massiivisauvaparketin
- lautaparketin
- 180 mm leveän massiivipuulattian (1:8 leveys:pituus)
- korkkipäällysteen
- ARDEX DS 40 -askeläänenvaimennuslaatan asentamiseen lujilla huokoisilla tai tiiviillä pinnoilla sisätiloissa.

Tyyppi

Silaanimodifioitu polymeeri, joka kovettuu reagoimalla kosteuden kanssa.



ARDEX AF 480

SMP-parkettiliima

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla tasainen, kuiva, luja, kantava ja puhdas sekä halkeamaton. Lattian lujuudet pitää olla valitulle parketille riittävät.

Parketti voidaan asentaa ARDEX K 55 S -tasoitteen päälle alle 10 mm paksuudessa jo 1 tunnin kuluttua ARDEX AF 480 -liimalla.

Kun betoni on riittävän luja ja pölytön, voidaan parketti kiinnittää suoraan betoniin. Ennen asennusta mitataan alustan kosteus ja ilman lämpötila.

Kipsi- tai anhydriittitasoite pohjustetaan ja tasoitetaan aina tarkoitukseen sopivilla ARDEX-tuotteilla.

Valuasfaltti ja muut pinnat, jotka eivät kestä pehmentimiä, puhdistetaan voimakkaasti, pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella 1:0,5 (0,5-osaa vettä) ja tasoitetaan ARDEX-tasoitteella vähintään 2 mm paksuudella.

Lastulevy pitää olla ponttiin liimattu ja ruuvattu hyvin alustaan.

Mahdollinen tasointu tehdään tarkoitukseen sopivalla ARDEX-tuotteella.

Työskentely

ARDEX AF 480 olosuhteutetaan ennen asennusta. Liima levitetään tasaiseen kerrospaksuuteen. Liimaa levitetään vain niin laajalle alueelle, että parketti ehditään painamaan märkään liimaan.

Parkettielementit painetaan tai koputellaan hyvin kiinni. Liimaa pitää olla tasaisesti, jotta saavutetaan täysi tartunta alustaan.

Liima ei saa nousta pontteihin.

Erityisesti suurikokoisia parketteja asennettaessa varmistetaan täysi tartunta – tarvittaessa parketin päällä käytetään painoja.

Saumoista mahdollisesti pursuava liima poistetaan heti teräslastalla.

Rajoittaviin rakennusosiin kuten seiniin ja pilareihin jätetään elämysväli huoneen muodosta, puulajista ja parkettityypistä riippuen.

Huomaa

Dispersiopohjustusaineita ei saa käyttää liiman alla.

Parketin asennuskosteuden pitää vastata puun vuosittaista keskimääräistä kosteutta kyseisessä huonetilassa.

Puumateriaalin kosteuden pitää olla 8 % ±2 %, josta 2/3 osaa pitää olla 7–9 % välissä.

Liimattaessa voimakkaasti öljy- tai rasvapitoisia puulajeja tehdään koekiinnitys.

Työkalujen puhdistus öljy- tai vahapitoisella puhdistusaineella.

Jos astiaa ei käytetä kerralla, laitetaan alumiinikelmu huolellisesti liiman päälle.

Parkettitoimittajan ja alan voimassa olevia ohjeita noudatetaan. Tarvittaessa tehdään koekiinnitys.

Suosittelavat liimakammat ja menekit

Korkki



TKB A2
400–450 g/m²

Mosaikki ja monikäyttöparketti



TKB B3
800–1000 g/m²

ARDEX DS 40 -askeläänenvaimennin



TKB B3 tai TKB B15
800–1500 g/m²

Pienikokoiset lautaparketit ja korkki esim. MDF-välikerroksella



TKB B6
900–1000 g/m²

Suuret lautaparketit ja massiivipuu



TKB B11–B15
1000–1500 g/m².

ARDEX AF 480

SMP-parkettiliima

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Koostumus	silaanimodifioitu polymeeri	
Menekki	n. 800–1500 g/m ²	
Käyttöolosuhteet	Lämpötila	yli +18 °C
	Ilman kosteus	alle 75 % (RH)
Tuuletusaika	ei tuuletusaikaa	
Asennusaika	n. 40 min. +18 °C lämpötilassa ja 65 % suhteellisessa kosteudessa. Alemmat lämpötilat ja korkeampi ilman kosteus pidentävät mainittuja aikoja ja voivat aiheuttaa kosteuden kerääntymistä päällysteen alle.	
Sitoutumisaika	n. 24–48 h	
Pintakäsittely	aikaisintaan 24 h kuluttua ja tiiviillä pinnoilla aikaisintaan 48 h kuluttua	
Puhdistus	ennen kovettumista ARDEX CW-puhdistusliinalla tai tarkoitukseen soveltuvalla öljy- tai vahapohjaisella puhdistusaineella.	
Lattialämmitys	soveltuu	
EMICODE	EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot	
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	Ei sovellettavissa	
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa	
Pakkaus	astia 18 kg netto	
Varastointi	n. 12 kk viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Säilytetään pakkaselta suojattuna. Avattu astia suljetaan huolellisesti ja käytetään nopeasti.	

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi