



ARDEX K 5

Salamatasoite

- ARDURAPID-ominaisuus;
nopea kovettuminen ja täydellinen veden sitoutuminen
- Seinä- ja lattiakorjauksiin
- Betonille ilman pohjustusta
- Päällistys noin 30 minuutin kuluttua
- 0–4 mm paksuuksiin



Käyttöalue

ARDEX K 5 -salamatasoitetta voidaan käyttää betonin, karkaistun kevytbetonin tai lecabetonipintojen tms. pintojen osittaintasoiuksiin tai muihin pienempiin korjauksiin.

Pienten reikien ja epätasaisuuksien paikkauksiin vaneri- ja lastulevyillä, seinillä ja katoilla.

ARDEX K 5 -salamatasoitetta voidaan käyttää ylitasoiuksissa 0–4 mm kerrosvahvuuksissa.

Vain sisätiloissa.

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla kuiva, kiinteä, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljy, rasva tms.

ARDEX K 5 tarttuu ilman pohjustusta melkein kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Muovipinnat ja muut tiiviit pinnat pohjustetaan kuitenkin aina ARDEX P 51 tai ARDEX P 82 -pohjustusaineilla, katso tarkemmin pohjustusaineiden tuote-esitteistä.

Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme yhteydenottoa tekniseen neuvontaamme ja mahdollista koetasoitusta.



ARDEX K 5

Salamatasoite

Sekoitus ja levitys

Puhtaassa astiassa sekoitetaan tasoitejauhetta ja puhdasta kylmää vettä siinä suhteessa, että saadaan tahnamainen ja tasainen massa. Yhtä tasoitekiloa kohti sekoitetaan noin 0,3 litraa vettä.

Työaika +18 °C – +20 °C lämpötiloissa on noin 5 minuuttia. Sekoita annos, joka ehditään käyttämään tässä ajassa. Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja matalammat pidentävät työaikaa.

Tasoitepinta voidaan päällystää noin 30 minuutin kuluttua levityksestä edellä mainituissa lämpötiloissa. Parketti voidaan liimata suoraan tasoitteeseen noin 24 tunnin kuluttua.

Ennen päällysteen asentamista täytyy myös alusrakenteen olla riittävän kuiva päällysteelle.

ARDEX K 5 -salamatasoite on niin hienojakoinen, että se voidaan levittää yleensä "alas nollaan". Yli 4 mm ylitasoituksiin suosittelemme ARDEX A 45 tai ARDEX A 31 -tasoitteita.

Tiiviillä pinnoilla, joiden päälle tulee tiivis päällyste, on tasoitteen vähimmäispaksuus oltava 2 mm, jotta saavutetaan tasaisesti imukykyinen alusta lattiapäällysteliimalle.

ARDEX K 5 -salamatasoitetta ei voida käyttää ulkotiloissa eikä alueilla, joilla on jatkuva seisova vesi.

Tasoitetta voidaan käyttää yli +5 °C lämpötiloissa.

Huomaa

Kun tasoitteen päälle asennetaan uiva parketti tai laminaatti, asennetaan päällysteen ja tasoitteen väliin 0,20 mm PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrynsulku teipatuin saumoin.

Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Iho ja silmät suojataan. Mahdolliset roiskeet huuhdellaan huolellisesti vedellä. Jos ärsytys jatkuu pidempään käännytään lääkärin puoleen.

ARDEX K 5

Salamatasoite

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitusuhde	n. 0,33 l vettä : 1 kg jauhetta tai n. 1,65 l vettä : 5 kg jauhetta		
Jauhepaino	n. 0,86 kg/l		
Tuorepaino	n. 1,5 kg/l		
Menekki	n. 1,15 kg jauhetta/m ² /mm		
Työaika (+20 °C)	n. 5 min.		
Kävelykelppoinen (+20 °C)	n. 30 min, jonka jälkeen päällystettävissä		
Kuulapuristuslujuus	Brinell	1 päivän kuluttua 7 päivän kuluttua 28 päivän kuluttua	20 N/mm ² 37 N/mm ² 40 N/mm ²
Rullapyörän kestävyys	kestää (väh. 1 mm tasoitetta)		
EMICODE	EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot		
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	GHS05; syövyttävä Huomiosana: Vaara		
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa		
Pakkaus	pussi 5 kg netto		
Varastointi	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.		

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

13
52121

Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C20-F7; Polymer-modified

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.