



# ARDEX P 10 SR

## Pikakorjausharts

- Betonipinnoilla halkeamien täyttöön
- Listojen ja kiskojen liimaamiseen
- Hyvä tunkeutuvaisuus alhaisen viskositeetin ansiosta
- Hajuton, erityisen pienet emissiot
- Sekoitetaan ravistamalla ilman työkaluja
- Nopeasti kovettuva ja kuormitettava
- Helppo käytettävyys pullosta
- Sisätiloihin



### Käyttöalue

Sisätiloissa.

Huokoisilla ja tiiviillä pinnoilla.

Vaurioalueille, saumoihin ja hiushalkeamiin. Kiskojen ja listojen liimaamiseen puupinnoilla, luonnonkivillä, keraamisilla laatoilla ja muilla lujilla pinnoilla.

Osittain irtonaisten parkettien kiinnittäminen.

### Tyyppi

ARDEX P 10 SR on polymeerimodifioitu silikaattiharts sisältäen kaksi muovipulloa – komponentit A ja B.



# ARDEX P 10 SR

## Pikakorjausharts

### Työskentely

Alustan pitää olla luja, kuiva ja puhdas.

Halkeamat ja saumat levennetään ja urataan poikittain saumaan nähden 20 cm välein liitoshakasille.

Saumat avataan 2/3 -syvyyteen. Vesiputkien ja sähköjohtojen sijainnit kartoitetaan ennen työtä. Pöly poistetaan ennen injektointia. Liitoshakaset asennetaan poikittaisuriin.

Halkeamien korjaus tehdään vasta, kun betoni on päällystyskelpoinen kutistumisen suhteen.

B-osa kaadetaan A-osan sekaan ja ravistetaan voimakkaasti 15 sekuntia niin, että saadaan tasainen ja yksivärinen koostumus.

Tuotteen osittaminen pienempiin määriin on mahdollista tilavuudessa 1:1.

Pullon suutin leikataan tarvittaessa halkeaman tai vaurioalueen mukaan. Työaika on noin 10 minuuttia.

Ylimääräinen seos poistetaan lastalla pikimmiten ja kvartsihiekkä sirotellaan aina tuoreeseen hartsiin jatkotartunnan varmistamiseksi. Jatkotyöskentely on mahdollista 30–40 minuuttia kovettumisen jälkeen.

Kiskojen ja listojen kiinnittämiseen voi olla tarpeellista käyttää jäykempää koostumusta. Kun hartsin annetaan seisoa sekoittamisen jälkeen pullossa muutaman minuutin, niin viskositeetti nousee ja koostumus on parempi kiinnittämiseen.

Tuore harts poistetaan työvälineistä tarkoitukseen sopivalla liuottimella. Kovettunut harts voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Kiinnitettävien kappaleiden pitää olla puhtaita.

### Huomaa

ARDEX P 10 SR -harts voidaan asentaa yli +15 °C lämpötilassa (rakenne ja ilma).

Alin varastointilämpötila on +10 °C. Alemmat varastointilämpötilat voivat vahingoittaa tuotetta ja vaikuttaa oleellisesti tuotteen toimivuuteen.

ARDEX P 10 SR sisältää di-isosyanaatteja. Di-isosyanaattien ammattikäyttöön vaaditaan koulutus 24.8.2023 jälkeen työntekijöiden suojelemiseksi.

Tutustukaa ennen käyttöä kotisivuilla olevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

# ARDEX P 10 SR

## Pikakorjausharts

### Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

|                                        |                                                                                                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raaka-aine                             | polymeerimodifioitu silikaattiharts                                                                                          |                                                                                                      |
| Sekoitus                               | komponentti A:                                                                                                               | 300 ml (0,399 kg) pullo                                                                              |
|                                        | komponentti B:                                                                                                               | 300 ml (0,444 kg) pullo tilavuusosissa 1:1                                                           |
| Tilavuuspaino                          | komponentti A:                                                                                                               | 1,13 g/cm <sup>3</sup>                                                                               |
|                                        | komponentti B:                                                                                                               | 1,48 g/cm <sup>3</sup>                                                                               |
| Väri                                   | komponentti A:                                                                                                               | ruskea                                                                                               |
|                                        | komponentti B:                                                                                                               | väritön                                                                                              |
| Työaika astiassa (+20 °C)              | n. 10 min.                                                                                                                   |                                                                                                      |
| Kuormitettavissa (+20 °C)              | n. 20 min.                                                                                                                   |                                                                                                      |
| Kovettumisaika (+20 °C)                | 30–40 min.                                                                                                                   |                                                                                                      |
| EMICODE                                | EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot                                                                                         |                                                                                                      |
| Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti | komponentti A:                                                                                                               | GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle<br>GHS08; vakava terveysvaara<br>Huomiosana: Vaara |
|                                        | komponentti B:                                                                                                               | GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle<br>Huomiosana: Varoitus                            |
| Merkinnät ADR:n mukaisesti             | komponentti A:                                                                                                               | Ei sovellettavissa                                                                                   |
|                                        | komponentti B:                                                                                                               | Ei sovellettavissa                                                                                   |
| Sisältää di-isosyanaatteja             | kyllä                                                                                                                        |                                                                                                      |
| Pakkaus                                | koostuu kahdesta muovipullost                                                                                                | komp. A: 300 ml (0,399 kg) netto ja<br>komp. B: 300 ml (0,444 kg) netto.                             |
|                                        | Pakkaus sisältää liitoshakasia ja suojakäsineet                                                                              |                                                                                                      |
| Varastointi                            | pullot varastoidaan pystyssä väh. +10 °C lämpötilassa.<br>Varastointiaika on n. 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. |                                                                                                      |

### Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140

email: ardex@ardex.fi