



ARDEX R4 RAPID

Pikatasoite

- ARDURAPID-ominaisuus;
nopea kovettuminen ja täydellinen veden sitoutuminen
- Sementtipohjainen
- Puhdas valkoinen
- Pastamainen viimeistelytasoite
- Ilman pohjustusta useimmille alustoille
- Seinä-, katto- ja lattiapinnoille
- Murtumien ja reikien paikkaus ja tasoittaminen
- Osatasoituksiin
- Metalli-, sauma- ja kulmalistojen kiinnityksiin
- Päälystys ja maalaus 45–60 minuutin kuluttua
- Nollattavissa



Käyttöalue

Tasoittamiseen ja paikkaukseen seinä-, katto- ja lattiapinnoilla ennen tapetointia, maalausta, dispersiorappauksia, seinä- ja lattiapäällysteitä huokoisilla ja tiiviillä pinnoilla. Halkeamien, syvien kolojen ja saumojen täyttöön. Lattiapinnoilla tasoittamiseen ja lastan jälkien häivyttämiseen kipsi- ja sementtitasoitepinnoilla. Metalli-, sauma- ja kulmalistojen nopeaan kiinnittämiseen.

Sisätiloissa.

0–10 mm paksuuksiin.

Tyyppi

Erikoissementti sisältäen helposti veteen liukenevia muoviaineita ja hienojakoisia täyteaineita.

Sekoitettaessa veteen saadaan pastamainen koostumus, jonka työaika on noin 15 minuuttia ja joka kovettuu jo 30–45 minuutin kuluessa sitoutumalla ja kuivumalla. Päälystys (parketti ARDEX SMP-liimalla) ja maalaus huokoisilla alustoilla 45 minuutin ja tiiviillä alustoilla 60 minuutin kuluttua.



ARDEX R4 RAPID

Pikatasoite

Alustan esikäsittely

ARDEX R4 RAPID tarttuu käytännössä kaikkiin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustusta. Alustan pitää olla kuiva, luja, kantava, karhea ja puhdas.

Alusta	Ilman pohjustusta	Pohjustus
Kevytbetoni	kyllä	
Betoni	kyllä	
Tiilimuuraus	kyllä	
Kipsikartonki	kyllä	
Kalkkiehkeatiili	kyllä	
Kipsitasoite	kyllä	
Kipsikuitulevy	kyllä	
Sementtikuitulevy	kyllä	
OBS-levy EN 300	kyllä	
Lastulevy P4–P7	kyllä	
Keraaminen laatta	kyllä	
Luonnonkivi	kyllä	
Akryyliimaali ja alkydihartsimaali	kyllä	
Pinnoitettu koristeellinen kipsilevy	kyllä	
Tiukasti tarttunut dispersioliima	kyllä	
Vedenpitävät, hankausta kestävät ja pestävät mattadispersiomaalit	kyllä	
Lateksimaali	kyllä	
Mineraalinen kipsirappaus	kyllä	
Synteettinen hartsilaasti	kyllä	

Vanhat ja huonosti kiinnittyneet maalit, tapetit ja rappaukset poistetaan.

Työskentely

Työaika astiassa on noin 15 minuuttia. Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdas vesi ja jauhe voimakkaasti tasaiseen koostumukseen.

Sekoitusuhde 1,0 kg jauhetta
 0,4 l vettä.

Massan työaika on noin 15 minuuttia +18 °C – +20 °C lämpötilassa. Alemmat lämpötilat pidentävät ja korkeammat lyhentävät työaikaa.

Tiiviillä pinnoilla pitää kerrospaksuuden olla vähintään 1 mm. Kovetunut tasoite voidaan jälkitasoiittaa samalla tasoitteella.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Huomaa

Tasoitetta ei voida käyttää jatkuvasti märkinä olevissa rakenteissa.

Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Tämän vuoksi iho ja silmät suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys lääkäriin.

ARDEX R4 RAPID

Pikatasoite

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitusuhde	n. 0,4 l vettä : 1 kg jauhetta tai n. 1 TO vettä : n. 2 TO jauhetta (TO=tilavuusosa)	
Jauhepaino	n. 0,85 kg/l	
Tuorepaino	n. 1,5 kg/l	
Menekki	n. 1,1 kg/m ² /mm	
Työaika astiassa (+20 °C)	n. 15 min.	
Puristuslujuus	1 päivän kuluttua 7 päivän kuluttua 28 päivän kuluttua	n. 11 N/mm ² n. 15 N/mm ² n. 20 N/mm ²
Taivutusvetolujuus	1 päivän kuluttua 7 päivän kuluttua 28 päivän kuluttua	n. 2,5 N/mm ² n. 3,5 N/mm ² n. 5,5 N/mm ²
pH-arvo	n. 11,5	
EMICODE	EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot	
GISCODE	ZP1 = Sementtiä sisältävät, vähäkromaattiset tuotteet	
Rullapyörän kestävyys	kestää	
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	GHS05; syövyttävä Huomiosana: Vaara	
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa	
Pakkaus	astia 2,5 kg netto	
Varastointi	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.	

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi