

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## SILIKAATTIPOHJUSTE

### Tuotekuvaus

Fescon Silikaattipohjuste on pohjustus ja ohennusaine mineraalisten alustojen lujittamiseen ja Fescon silikaattimaalin ohentamiseen sisä- ja ulkokäyttöön.

- Ei sisällä liuottimia eikä pehmenysaineita
- Suuri tunkeutumissyvyys
- Läpäisee erittäin hyvin vesihöyryä
- Lujittaa, alustaa ja tasoittaa pintaa
- Hajuton ja vähäpäästöinen



### Käyttökohteet

- Fescon Silikaattimaalin ohentaminen
- Fescon Silikaattimaalilla sekä muilla sisämaaleilla maalattavien alustojen pohjustaminen ja lujittaminen (katso Fescon Silikaattimaalin tuoteseloste).

**Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.**

### Käyttöohjeet

### Alusta

Alustan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa, vahaa, silikonista tai pölyä eikä muitakaan epäpuhtauksia jotka heikentävät tartuntaa.

### Sekoitus

Pohjustamiseen käytettäessä Silikaattipohjuste ohennetaan 2:1 vedellä. Työvälineiden pesu vedellä heti käytön jälkeen, puhdistus on suositeltavaa tehdä myös tauoilla.

### Työohje

Silikaattipohjuste levitetään sivelemällä tai ruiskuttamalla. Paras tulos saavutetaan levittämällä tuote sivelemällä. Työn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla  $> +8^{\circ}\text{C}$  ja ilman suhteellisen kosteuden  $< 80\%$ . Päälle maalattavissa n. 12 tunnin kuluttua, lopullinen kuivuminen kestää 4-5 päivän, jonka aikana pinta on suojattava liian nopealta kuivumiselta, pakkaselta ja sateelta. Maalaustyö tehdään Fescon Silikaattimaalin työohjeiden mukaan

### Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Olomuoto</b>	neste
<b>Väri</b>	maitomainen, kuivuttuaan väritön
<b>Pakkauskoko</b>	10 l
<b>Varastointi</b>	suojattava pakkaselta, ei saa säilyttää yli +25°C lämpötilassa
<b>Tiheys</b>	n. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Alin käyttölämpötila</b>	+8°C
<b>Kuivumisaika</b>	päällystyskelpoinen aikaisintaan 12 h
<b>Ilman suhteellinen kosteus</b>	alle 80 %
<b>VOC-pitoisuus</b>	< 1 g/l (EU raja-arvo tuotteelle A/h 30 g/l) (2010)

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.