

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

ERIKOISBETONI PIKIS



Tuotekuvaus

Fescon Erikoisbetoni PIKIS on 10 minuutissa kovettuva pikabetoni. Se on sementtipohjainen erityisen nopeasti kuivuva ja kovettuva erikoisbetoni.

- Sietää laimeita happoja ja maantiesuolaa
- Nopeasti kuivuva
- Käyttökelpoinen myös talvella

Käyttökohteet

- Betonipintojen korjaukset, tolppien ja rakenteiden pikavalut sekä betonikaivojen korjaukset
- Ei sovellu kantaviin rakenteisiin

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

Kostuta kuiva tai huokoinen korjattava pinta, poista ylimääräinen vesi.

Työohje

Maksimivesimäärä 3,0 - 3,3 l / 25 kg. Pienellä vesimäärällä betoni on muovailukelpoista ja normaalilla vesimäärällä valukelpoista. Käytä alle 10 °C:n lämpötilassa lämmintä sekoitusvettä ja pakkasella kuumaa sekoitusvettä. Laita aina ensin osa vedestä sekoitusastiaan. Lisää kuivabetoni ja loppuvesi. Sekoitetaan huolella, maks. 2 min. Työskentelyaika on vain 4-5 minuuttia.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 18.1.2023 Tulostettu 14.4.2023

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	25 kg säkistä 11-11,5 l betonia
Vedentarve	max. 3,0 - 3,3 l / 25 kg
Maksimiraekoko	1,2 mm
Pakkauskoko	25 kg
Varastointi	1 vuosi alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa
Työstettävyyisaika	4-5 minuuttia
Puristuslujuus	n. 35 MPa