

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SANEERAUSLAASTI SS2



Tuotekuvaus

Fescon Saneerauslaasti SS2 on sementtiseideaineinen, M1-luokiteltu kuivalaasti. Mahdollistaa laatoituksen rakenteille, joissa laastilta vaaditaan erityistä joustavuutta, tutkimusraportti VTT-S-03707-10.

- Helppokäyttöinen
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Hyvä tartuntalujuus ($>2 \text{ N/mm}^2$)
- Täyttää C2-vetolujuusvaatimuksen
- S2-joustoluokitus ($> 5 \text{ mm}$)
- Lattialämmityslattioille
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön



Käyttökohteet

- Soveltuu peltikylpyhuoneiden, puurunkorakenteiden ja muiden joustavuutta vaativien rakenteiden laatoitukseen sekä lämpövaihtelun vaikutuksen alaisille pinnoille, myös lattialämmityslattioille.

Käyttöohjeet

Alusta

- Puhdas, ehjä, pölytön ja tasainen
- Mikäli laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle on vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava ja pohja karhennettava.
- Riittävä lujuus ja kantokyky
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen laatoitusta
- Lämpötila $> +10^\circ\text{C}$
- Irtonaiset pinnoitteet, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti
- Maksimikosteus 95% RH

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan n. 4,4 litraan kylmää vettä
- laasti sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilällä tai pakkosekoittajalla
- laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki.
- Työaika n. 3 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti
- Laastin levityslastan hammaskoko on valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.

Saumaus

- Saumaus n. 1vrk:n kuluttua imeville alustoille, tiiviillä alustoilla ja vesieristetyillä pinnoilla saumaus 2-5 vrk:n kuluttua.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Muuta huomioitavaa

- Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 17.1.2023 Tulostettu 14.4.2023

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	2 - 5 kg / m ² alustasta ja laatasta riippuen
Vedentarve	max 4,4 l / 20 kg
Sideaine	erikoissementti ja polymeeriseos
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	20 kg
Varastointi	1 vuosi kuivassa
Käyttölämpötila	+10°C...+25°C
Työstettävyyisaika	n. 3 h
Avoin aika	n. 20 min
Saumattavissa	1 - 5 vrk