

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

RAPPAUSLAASTI HD KS 35/65 KUITU



Tuotekuvaus

Fescon Rappauslaasti HD 35/65 on alhaisen vedenimukyvyn omaava, suojahuokostettu ja kuituvahvistettu kalkkisementtipohjainen kuivalaasti. Maksimirakekoko on 3 mm (saatavana tilauksesta 1,2 mm).

- Lisää vain vesi
- Pumpattava
- Erittäin hyvä säänkesto
- Hengittävä

Käyttökohteet

- Eristerappaus työmailla
- Eristerappaus elementtitehtaalla
- Paksurappaus
- Oikaisurappaus sisällä ja ulkona
- Paksut pielitäytöt

Käyttöohjeet

Sekoitus

Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 2-3 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Automaattisekoittajalla huomioitava ettei vesimäärä kasva liian suureksi.

Työohje

Rappaus tehdään rappauskauhalla tai -pumpulla. Sopiva yhden kerroksen vahvuus on 15 mm, mikäli kerrospaksuus ylittää 20 mm, on työ tehtävä useampana kerroksena. Alemman kerroksen on annettava kuivua 1-2 vrk ennen uuden kerroksen tekoa. Kuivissa olosuhteissa alusta kostutetaan ennen uutta rappauskerrosta.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 19.1.2023 Tulostettu 14.4.2023

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	n. 1,4 kg/1mm:n kerros
Vedentarve	n. 4,5 l / 25 kg
Valmista massaa	12-13 l / 25 kg
Olomuoto	jauhe
Väri	sopimuksen mukaan
Maksimiraekoko	3 mm (1,2 mm)
Pakkauskoko	25 kg
Varastointi	varastointiaika kuivassa n. 1 vuosi
Tiheys	1,5 kg/m ²
Alin käyttölämpötila	+5°C
Työstettävyyisaika	1 - 3 h
Taivutusvetolujuus	0,5 MPa
Paloluokka	A1
Leviämä / notkeus	rappaus: n. 170 mm Haegermannin leviämä muuraus: n. 170 mm Haegermannin leviämä saumaus: n. 120 mm Haegermannin leviämä