

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## SANEERAUSLAASTI ILL



### Tuotekuvaus

Fescon Saneerauslaasti ILL on sementtiseideaineinen, puolijuokseva, erityisesti suurten lattialaattojen kiinnitykseen tarkoitettu laasti. Saneerauslaasti ILL on C2S1-luokiteltu, pakkasenkestävä kiinnityslaasti, testausseoste VTT-S-05533-10. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- Helppokäyttöinen
- Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Täyttää C2-vetolujuusvaatimuksen
- S1-joustoluokitus
- Lattialämmityslattioille
- Sisä- ja ulkokäyttöön



### Käyttökohteet

- Keraamisten- ja luonnonkivilaattojen kiinnittämiseen sisä- ja ulkotiloissa betoni-, laatta-, muovi- ja maalipinnoille
- Soveltuu lattialämmityslattioihin

### Käyttöohjeet

#### Alusta

- Puhdas, ehjä, pölytön ja tasainen
- Mikäli laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle on vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava ja pohja karhennettava.
- Riittävä lujuus ja kantokyky
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen laatoitusta
- Lämpötila > +10°C
- Irtonaiset pinnoitteet, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti
- Maksimikosteus 90% RH

#### Käyttöohjeet

- Säkkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan max 5,4 litraan kylmää vettä
- Tasoite sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilän avulla
- Laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki lastan hammastetulla reunalla
- Työaika n. 1 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti

#### Saumaus

Päivitetty 17.1.2023 Tulostettu 14.4.2023

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

- Saumataan n. 1 vrk:n kuluttua riippuen ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

**Muuta huomioitavaa**

- Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

**Jätteenkäsittely**

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	3 - 6 kg / m <sup>2</sup>
<b>Vedentarve</b>	max 5,4 l / 20 kg
<b>Sideaine</b>	sementti
<b>Väri</b>	harmaa
<b>Maksimiraekoko</b>	0,6 mm
<b>Pakkauskoko</b>	20 kg
<b>Varastointi</b>	1 vuosi kuivassa
<b>Käyttölämpötila</b>	+10°C...+25°C
<b>Työstettävyyisaika</b>	n. 1 h
<b>Avoin aika</b>	n. 20 min
<b>Saumattavissa</b>	n. 1 vrk