

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SANEERAUSLAASTI SS2



Tuotekuvaus

Fescon Saneerauslaasti SS2 on sementtisideaineinen, M1-luokiteltu kuivalaasti. Mahdollistaa laatoituksen rakenteille, joissa laastilta vaaditaan erityistä joustavuutta, tutkimusraportti VTT-S-03707-10.

- Helppokäyttöinen
- Hyvät työstettävyyssominaisuudet
- Hyvä tartuntalujuus ($> 2 \text{ N/mm}^2$)
- Täyttää C2-vetolujuusvaatimuksen
- S2-joustoluokitus ($> 5 \text{ mm}$)
- Lattialämmityslattioille
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön

Käyttökohteet

- Soveltuu peltikylpyhuoneiden, puurunkorakenteiden ja muiden joustavuutta vaativien rakenteiden laatoitukseen sekä lämpövaihtelun vaikutuksen alaisille pinnoille, myös lattialämmityslattioille.

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

- Puhdas, ehjä, pölytön ja tasainen
- Mikäli laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle on vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava ja pohja karhennettava.
- Riittävä lujuus ja kantokyky
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen laatoitusta
- Alusrakenteen suhteellinen kosteus alle 90 % RH
- Lämpötila $> +10^\circ\text{C}$
- Irtonaiset pinnoitteet, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti
- Maksimikosteus 95% RH

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan n. 4,4 litraan kylmää vettä
- Laasti sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilällä tai pakkosekoittajalla
- Laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki.
- Työaika n. 3 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti
- Laastin levityslaston hammaskoko on valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Saumaus

- Saumaus n. 1vrk:n kuluttua imeville alustoille, tiiviillä alustoilla ja vesieristetyillä pinnoilla saumaus 2-5 vrk:n kuluttua.

Muuta huomioitavaa

- Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 12.6.2026 Tulostettu 15.6.2026

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	2 - 5 kg / m ² alustasta ja laatasta riippuen
Vedentarve	Max 4,4 l / 20 kg
Sideaine	Erikoissementti ja polymeeriseos
Väri	Harmaa
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	20 kg
Varastointi	1 vuosi kuivassa
Käyttölämpötila	+10°C...+25°C
Työstettävyyss aika	n. 3 h
Avoin aika	n. 20 min
Saumattavissa	1 - 5 vrk
GWP A1-A3	0,76
GWP-arvon yksikkö	kg CO ₂ e/kg
GWB-arvon laskentatapa	Geneerinen

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.