

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

TALVIJUOTOSBETONI TJB



Tuotekuvaus

Fescon Talvijuotosbetoni on ennen sitoutumistaan paisuva erikoisbetoni. Valutyöt onnistuvat talvella vielä -15°C:n lämpötilassakin.

- Lujuusluokka C 40/50 (28 vrk -5°C + 28 vrk +2°C)
- Ei klorideja
- Hyvä työstettävyyys
- Erinomaiset valuominaisuudet
- Pieni kuivumiskutistuma

Käyttökohteet

- Elementtien sauma
- Kunnallistekniikan juotosvalut
- Juotosvalut
- Ankkurointivalut

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

Alustan on oltava ehjä, puhdas ja mattakostea. Lumi ja jää on sulatettava alustasta. Tarvittaessa on myös heikkolujuuksinen sementtitiilikerros poistettava. Paras tartunta saadaan karkeaan alustaan. Muotin tulee olla tiivis, sillä Fescon Talvijuotosbetoni on työstettävyyssaijana notkeaa ja herkkäliikkeistä. Käytettäessä sinkittyä teräksiä tulee ehdottomasti varmistua siitä, että niiden pintakäsittely on passivoitunut.

Sekoitus

Tarkista betonin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 5 min. Pakkosekoittajalla riittää noin 2-3 min. sekoitus. Anna massan seistä hetki, ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan betonin oikea notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Mikäli betonia ei päästä käyttämään heti sekoituksen jälkeen, kannattaa se sekoittaa uudelleen ennen valua. Valmiin betonin työstettävyyssaika on noin 0,5 tuntia. Jos useita säkillisiä sekoitetaan yhtäaikaan, voi hydrataatiolämpö lyhentää työstettävyyssaikaa. Suositeltavaa on sekoittaa 1-2 säkillistä kerrallaan.

Työohje

Valu tulee tehdä mahdollisimman nopeasti sekoittamisen jälkeen. Tarvittaessa täytyy kevyesti tai sullo valua. Suositeltava valukerrosvahvuus 15 -100 mm. Valutöissä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomais määräyksiä talvibetonoinnista.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jälkihoito

Tuore valu suojataan lumi- ja vesisateelta. Valu tulee jälkihoitaa esim. muovisuojausella tai jälkihoitoaineilla. Jälkihoidon tulisi jatkua n. 7 vrk. Lujuuden kehitys jatkuu ilman lisälämmitystä, kun lämpötila on korkeampi kuin -15°C.

Muuta huomioitavaa

Talvituotteet saatavina talvikaudella 15.9.-1.3., muulloin tilaustuote.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely


Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 19.3.2026 Tulostettu 19.6.2026

Tekniset tiedot

Vedentarve	3,5 - 4,0 l / 25 kg kuiva-ainesta
Valmista massaa	11-12 l / 25 kg kuiva-ainesta
Koostumus	Portland sementti, luonnonhiekkä (max. rae koko 3,0 mm), tuoretta massaa paisuttavat, työstettävyyttä parantavat sekä lujuuden kehityksen pakkasessa varmistavat aineet.
Pakkauskoko	25 kg ja 1000 kg
Varastointi	n. 8 kk kuivassa paikassa.
Käyttölämpötila	-15°C...+5°C
Työstettävyytsaika	n. 0,5 h
Notkeus	n. 1 sVB
Lujuusluokka	C 40/50
Lujuuden kehitys	Lujuuden kehitys vesimäärällä 3,8 l / 25 kg kuiva-ainesta (prismalujuus)
Tilavuuden muutos	< +5 %
Palokäyttäytyminen	A1
Rasitusluokat	XC 4, XD 2, XS 3, XF 1, XA 1 (100 vuotta)
Pakkasenkestävyys	Pakkasenkestävä



Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.