

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 17.2.2025 Tulostettu 15.6.2026

TARTUNTAPOHJUSTE KP



Tuotekuvaus

Fescon Tartuntapohjuste KP on vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer), jota käytetään tartuntapohjusteena Fescon WS- ja Fescoseal A+B-vedeneristysjärjestelmissä. Sisäkäyttöön.

- Alustan esikäsittelyyn ennen vedeneristystä
- Parantaa tartuntaa
- Harjattava



Käyttökohteet

- Fescon WS- ja Fescoseal A+B-vedeneristysjärjestelmät
- Betoni- ja sementtipohjaiset tasoitealustat
- Kosteisiin tiloihin soveltuvat rakennuslevyt

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Alusta

- Alustan tulee olla puhdas, pölytön, kiinteä ja liikkumaton
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi
- Aluslattiarakenteen lämpötila on $> +10^{\circ}\text{C}$
- Fescon WS Vedeneristeellä alustan suhteellisen kosteuden tulee olla $< 90\% \text{ RH}$, Fescoseal A+B Vedeneristeellä $< 95\% \text{ RH}$

Sekoitus

- Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Tartuntapohjustetta, 3 osaa vettä
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. lattiakipsi- ja puualustat: Ei ohenneta
- Sekoita tuote ennen käyttöä kääntelemällä pakkausta, vältä ravistamista

Levitys

- Tartuntapohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla. Tartuntapohjuste ei saa jäädä lätäköiksi.
- Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen vedeneristeen tai tasoitteen levitystä (1–4 tuntia olosuhteista riippuen)
- Voimakkaasti imevät alustat (esim. paikalla valetut betonilattiat tai saneerauskohteet) pohjustetaan kahteen kertaan. Ensimmäinen käsittely seossuhteella 1:5 (1 osa Tartuntapohjustetta, 5 osaa vettä), toinen käsittely seossuhteella 1:3.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä.

Muuta huomioitavaa

- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä
- Kosteiden tilojen rakennuslevyjen osalta tarkasta pohjustusohje valmistajalta

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 17.2.2025 Tulostettu 15.6.2026

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki

Sementtipohjaiset tasoitealustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 10 m²/l
Betonialustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 6 m²/l
Kipsilevyt ja puualustat (ohentamaton): n. 7m²/l

Olomuoto	Neste
Pakkauskoko	5 l ja 10 l
Varastointi	Viileässä, ei alle +6°C, tiivistä suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi
Tiheys	1 l = 1 kg
Käyttölämpötila	+10°C...+25°C (alusrakenne ja sisälämpötila)
Kuivumisaika	1 - 4 h olosuhteista ja alustasta riippuen
Ohenne	Vesi
Levitystapa	Harjaamalla
Kuljetus	Lämmin kuljetus

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.