

SUORITUSTASOILMOITUS / PRESTANDEKLARATION

Nro / Nr DoP-34R-2022-1
Annettu / Utfärdat 30.6.2022

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste / Produkttypens unika identifikationskod

34R Taivassalon punainen graniitti
34R Taivassalo röd granit

2. Aiottu käyttötarkoitus / Avsedda användning

Betonin kiviaines
Ballast för betong

3. Valmistaja / Tillverkare

Finnsementti Oy
Skräbbölenie 18,
21600 PARAINEN

5. AVCP-menettely / AVCP-förfarande

Järjestelmä 2+ / System 2+

6a. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva DoP / DoP baserad på harmoniserad standard

Standardi / Standard **SFS EN 12620 + A1: 2008**
Annettu sertifikaatti / Utfärdat certifikat **0416-CPR-3438-03**

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, jolla sertifikaatti nro. 0416, on tehnyt tuotteen alkutestauksen kyseeseen tulevien ominaisuuksien osalta sekä suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen. Inspecta Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa sekä arvioi ja hyväksyy sen sekä testaa tehtaalta, markkinoilta tai rakennuspaikalta otetut pistokoenäytteet.

Det anmälda organet Inspecta Sertifiointi Oy, vars certifikatnummer är 0416, har utfört typprovning av relevanta egenskaper, första besiktning av fabriken och fabriken tillverkningskontroll och utför kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av fabriken tillverkningskontroll samt utför provning av produkter uttagna på fabrik, på marknaden eller på byggplats.

Finnsementti Oy

Skräbbölenie 18
21600 Parainen
Puh. 0201 206 200
Fax. 0201 206 311

Poikkitie 105
53500 Lappeenranta
Puh. 0201 206 200
Fax. 0201 206 410

Lars Sonckin kaari 16 (PI 115) www.finnsementti.fi
02601 Espoo info@finnsementti.fi
Puh. 0201 206 200
Fax. 0201 206 202

Kotipaikka:Parainen
Y-tunnus: 1628387-7

7. Ilmoitetut suoritusastot / Angiven prestanda

Perusominaisuudet / Väsentliga egenskaper	Suoritusasto Prestanda					Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä /Harmoniserad teknisk specification
	0/2	0/4	2/5	4/8	4/12	
Raekoko / Kornstorlek	0/2	0/4	2/5	4/8	4/12	SFS-EN 12620 + A1:2008
Rakeisuus/ Kornstorleksfördelning	G _F 85	G _F 85	G _C 80/20	G _C 80/20	G _C 90/15	
Litteysluku/ Flisighetsindex			FI ₁₀	FI ₁₀	FI ₁₀	
Kiintotiheys / Korndensitet	2,71 Mg/m ³	2,68 Mg/m ³	2,65 Mg/m ³	2,65 Mg/m ³	2,65 Mg/m ³	
Vedenimeytyminen/ Vattenabsorption	0,3 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,4 % WA ₂₄	0,3 % WA ₂₄	
Hienoaines / Finmaterialhalt	f ₁₆	f ₁₀	f ₄	f _{1,5}	f _{1,5}	
Iskunkestävyys /murskau- tuvuus/ Los Angelesvärde					NPD	
Nastarengaskulutuskkestävyys /Kulkvarnsvärde					NPD	
Radioaktiivinen säteily / Radioaktiv strålning Aktiivisuusindeksit Aktivitetindex (ST-ohje 12.2)			I ₁ = 2,45* I ₂ = 0,98 I ₃ = 0,34			
Jäädytysulatuskestävyys Frostbeständighet	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 % Godkänt, vattenabsorption < 1 %					
Alkalisilikareaktiivisuus / Alkalireaktivitet RILEM rec.test method AAR-1.1, petrograf.	Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt					

NPD: No Performance Determined = Suoritusastoa ei ole määritelty/ Ingen prestanda fastställd.

*Talonrakennuksen aktiivisuusindeksi I₁ > 1, vaatii selvityksen, ettei säteilyaltistuksen lisäys kohteessa > 1 mSv/a. Finnsementistä löytyy laskelma 34R käytöstä julkisivubetonielementeissä.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on suoritusastojen joukon mukainen. / Prestandan för ovannämnda produkt överensstämmer med den prestanda som gäller för gruppen.

Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denna prestandadeklaration är given enligt förordningen (EU) N:o 305/2011 och gäller i enlighet med den tidigare angivna tillverkarens specifika ansvar.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut / Underteknat för tillverkaren av:

Paraisilla 30.6.2022,

Reijo Kostianen
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör