



Finnsementti Oy, 21600 Parainen, Finland

Finncement Ab, 21600 Pargas, Finland

05

0416-CPR-3438

DoP-36R-2022-1

[www.finnsementti.fi](http://www.finnsementti.fi)

EN 12620 Betonikiviainekset / Ballast för betong

36R Tervolan vihreä gabro

36R Tervola grön gabbro

Raekoko /Kornstorlek	0/2	2/5	4/12
Rakeisuus/ Kornstorleksfördelning	G <sub>F</sub> 85	G <sub>C</sub> 80/20	G <sub>C</sub> 90/15
Litteysluku/ Flisighetsindex		Fl <sub>26</sub>	Fl <sub>15</sub>
Kiintotiheys / Korndensitet	3,07 Mg/m <sup>3</sup>	3,03 Mg/m <sup>3</sup>	3,03 Mg/m <sup>3</sup>
Vedenimeytyminen/ Vattenabsorption	0,3 % WA <sub>24</sub>	0,2 % WA <sub>24</sub>	0,3 % WA <sub>24</sub>
Hienoaines / Finmaterialhalt	f <sub>22</sub>	f <sub>4</sub>	f <sub>1.5</sub>
Iskunkestävyys /murskau- tuvuus/ Los Angelesvärde			NPD
Nastarengaskulutuskestävyys /Kulkvarnsvärde			NPD
Radioaktiivinen säteily / Radioaktiv strålning Aktiivisuusindeksit Aktivitetindex (ST-ohje 12.2)		I <sub>1</sub> = 0,28 I <sub>2</sub> = 0,11 I <sub>3</sub> = 0,04	
Jäädytysulatuskestävyys Frostbeständighet	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 % Godkänt, vattenabsorption < 1 %		
Alkalisilikareaktiivisuus / Alkalisilikareaktivitet RILEM rec.test method AAR- 1.1, petrograf.	Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt		

NPD: No Performance Determined = Suoritustasoa ei ole määritetty/ Ingen prestanda fastställd.