



Finnsementti Oy, 21600 Parainen, Finland

Finncement Ab, 21600 Pargas, Finland

05

0416-CPR-3438

DoP-42R-2022-1

www.finnsementti.fi

EN 12620 Betonikiviainekset / Ballast för betong

42R Valkoinen dolomiitti

42R Vit dolomit

Raekoko /Kornstorlek	0/2	0/4	2/5	4/12
Rakeisuus/ Kornstorleksfördelning	G _{F85}	G _{F85}	G _{C80/20}	G _{C90/15}
Litteysluku/ Flisighetsindex			Fl ₁₀	Fl ₁₀
Kiintoiheys / Korndensitet	2,90 Mg/m ³	2,88 Mg/m ³	2,85 Mg/m ³	2,82 Mg/m ³
Vedenimeytyminen/ Vattenabsorption	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄	0,2 % WA ₂₄
Hienoaines / Finmaterialhalt	f ₁₆	f ₁₀	f ₄	f ₄
Iskunkestävyys /murskau- tuvuus/ Los Angelesvärde				NPD
Nastarengaskulutuskestävyys /Kulkvarnsvärde				NPD
Radioaktiivinen säteily / Radioaktiv strålning Aktiivisuusindeksit Aktivitetindex (ST-ohje 12.2)			l ₁ = 0,005 l ₂ = 0,002 l ₃ = 0,001	
Jäädäytysulatuskestävyys Frostbeständighet	Hyväksytty, vedenimeytyminen < 1 % Godkänt, vattenabsorption < 1 %			
Alkalisilikareaktiivisuus / Alkalireaktivitet RILEM rec.test method AAR- 1.1, petrograf.	Erittäin epätodennäköinen /Väldit osannolikt			

NPD: No Performance Determined = Suoritustasoa ei ole määritetty /Ingen prestanda fastställd.