

Kiilto Even Tasoitetapettiliima



Erinomaisen tartunnan omaava seinäliima tasoitetapetin, lasikuitukudoksen ja ohuiden muovipäälysteiden kiinnittämiseen imeville tai tiiville alustoille. Soveltuu myös märkätiloihin.



- erinomainen tartunta, kosteuden kestävä, EVA-pohjainen liima
- tasoitetapetin kiinnittämiseen, seinäpäälysteiden kiinnittämiseen märkätiloissa
- n. 4 m²/l

KÄYTTÖALUE

Soveltuu tasoitetapetin kiinnittämiseen imevillä alustoilla, imevät alustat suositellaan ensin pohjamaalattavaksi tai pohjustettavaksi vedellä ohennetulla liimalla. Soveltuu myös PVC-seinänpäälysteiden ja lasikuitutapetin kiinnityksiin kuivissa ja kosteissa tiloissa.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila. Sekä päälysteen että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Noudata päälysteenvalmistajan asennusohjeita. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, pölytön, puhdas, kiinteä sekä riittävän tasainen. Käytä märkätiloissa tasoittamiseen kosteudenkestävää tasoitetta. Pohjamaalaa tai pohjusta liimalla voimakkaasti imevät alustat. Käytä pohjamaalauksen kosteutta kestävää himmeää pohjamaalia tai pohjustukseen 1:1 vedellä ohennettua liimaa. Imemättömille alustoille muovisia päälysteitä liimattaessa suosittelemme Kiilto M1000 ECO Liimaa.

Tasoitetapetti ja lasikuitutapetti: levitä liima maalitelalla seinään. Hiero päälyste huolellisesti kiinni, jolloin ilmakuplat poistuvat. Aseta vuodat puskusaumaan. Anna liimauksen kuivua vähintään 24 tuntia ennen uudelleentapetointia tai maalausta.

Muovipäälysteet: levitä liima maalitelalla tai lastalla joko seinään 1–3 vuodan alalle kerrallaan tai päälysteen taustaan. Suorita liimaus ns. märkäliimauksena ja asenna vuodat joko puskusaumaan tai saumaa veitsellä seinällä. Poista mahdolliset liimatahrat välittömästi kostealla liinalla tai sienellä. Pese työvälineet haalealla vedellä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen

ALUSTAN KOSTEUS	Puu: 8–12 %, betoni: max. 3 p-% tai alle 85 % RH
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
RIITTOISUUS	n. 4 m ² /l
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,05
TYYPPI/SIDEAINE	EVA-dispersio ja tärkkelys
TYÖSKENTELYAIKA	Imevä alusta 15–20 min. Huom. märkäliimaus. Liimamäärä, alusta ja olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti työskentelyajan pituuteen.
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO ₂ E/KG	0,885
PAKKAUSKOOT	1 l, 5 l, 15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avattu astia käytettävä 1 kuukauden kuluessa.



suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.