

Kiilto Durable Lasikuitutapettiliima



Helppokäyttöinen seinäliima lasikuitutapetin, pinnanvahvistuskankaan ja juuttikudosten kiinnitykseen. Päällemaalattavissa 1 vrk:n kuluttua.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- valumaton, helppokäyttöinen
- lasikuitutapetin, pinnanvahvistuskankaan ja juuttikudosten kiinnitykseen
- 4-5 m²/l
- päällemaalattavissa 1 vrk:n jälkeen

KÄYTTÖALUE

Vähäpäästöinen M1-luokiteltu liima lasikuitu ja juuttikudosten kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös paperipohjaisten tekstiili- ja vinyylitapettien liimaukseen. Ei täysmuovisille materiaaleille.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Sekä tapetin että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Kiinnitysalustan on oltava kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Pohjusta erittäin huokoiset alustat vedellä ohennetulla liimalla. Hio ja pese maalattut pinnat esim. Kiilto Pro Prepaint cleaner Maalarinpesulla ja huuhtelee hyvin ennen liimausta.

Noudata tapetinvalmistajan asennusohjeita. Levitä liima seinälle esim. maalarintelalla 1–2 vuoden alalle kerrallaan, kiinnitä ns. märkäliimauksena ja aseta vuodat puskusaumaan. Poista mahdolliset liimatahrat välittömästi kostealla liinalla tai sienellä painellen. Voimakas hankaaminen aiheuttaa helposti väri- ja kiiltomuutoksia tapettipintaan. Pintamaalaus voidaan suorittaa aikaisintaan vuorokauden kuluttua kiinnityksestä. Paperipohjaisille tekstiilitapeteille, joissa pintakuivon muodostavat yhdensuuntaiset langat, on liima levitettävä tapettiin.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

ALUSTAN KOSTEUS	Puu: 8–12 %, betoni: max. 3 p-% tai alle 85 % RH
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–20 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäättyvää
RIITTOISUUS	4–5 m ² /l
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,05
TYYPPI/SIDEAINE	PVAc-dispersio ja tärkkelys
TYÖSKENTELYAIKA	Imevä alusta 15–20 min, maalattu alusta max. 30 min. Huom. märkäliimaus! Liimamäärä, alusta ja olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti työskentelyajan pituuteen.
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG	0,512
PAKKAUSKOOT	1 l, 5 l, 15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avattu astia käytettävä 1 kuukauden kuluessa.



YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.