

Kiilto Pro Solid Parkettiliima



PVAc-perustainen, korkea kuiva-aineinen parkettiliima ääneneristyskorkin, mosaiikkiparketin ja sauvaparketin liimaukseen.



- korkea kuiva-ainepitoisuus
- helposti levittyvä liima

KÄYTTÖALUE

Imukykyisille ja imemättömille alustoille kuivissa sisätiloissa. Soveltuu seuraavien parkettien liimaukseen:

- Mosaiikkiparketti
 - Sauvaparkettien kiinnitykseen vanerialustalle, kun parketti kiinnitetään myös mekaanisesti alustaan
- Soveltuu lattialämmityskohteisiin ja kalustepyörärasitukseen.

KÄYTTÖOHJE

Alustan on oltava kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja tartuntaa heikentävistä materiaaleista. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella parketin alustaksi soveltuvalla lattiatasoiteella. Vanerin täytyy olla levyvalmistajan parketille hyväksymä alusta. Anna parketin tasaantua normaaliin lämpötilaan ja kosteuteen vähintään 48 tuntia ennen asennusta.

Huomio! Alustan pintavetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 MPa. Etäisyys seinään tai kiinteisiin rakenteisiin on oltava vähintään 5 mm parkettilaadusta riippuen. Noudata aina parketinvalmistajan ohjeita asennuksessa.

Asennusohje:

- Levitä liima sopivalla hammaslastalla.
- Asenna parketti märkäliimauksena 20 min kuluessa liiman levityksestä.
- Painele parketti huolellisesti kiinni alustaan.
- Varmista, että liima kastelee kunnolla parketin taustan.

Parketti asennetaan aina märkään liimaan.

Hio ja lakkaa parketti olosuhteista riippuen aikaisintaan 3–6 päivän kuluttua liimauksesta.

PUHDISTUS

Tuoreet liimatahrat voidaan poistaa vedellä. Kuivuneen liiman voi poistaa ainoastaan mekaanisesti. Noudata aina parketinvalmistajan hoito-ohjeita.

Päällyste	Hammaslasta	Menekki	Alustan pintavetolujuus
Mosaiikkiparketti, Askeläänikorkki	B11	1,7 m ² /l, 1300 g/m ²	> 1,5 MPa
Sauvaparketti (vanerialustalle)	B11	1,7 m ² /l, 1300 g/m ²	

HAMMASLASTAT

ALUSTAN KOSTEUS	Betoni: max 80 % RH Puu: 8–12 %
AVOIN AIKA	n. 20 min (+20 °C, 50 % RH)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
KÄYTTÖOLOSUHTEET	Ilmankosteus 30–60% RH
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä (liimasauma kylmänkestävä)
RIITTOISUUS	1,7 m ² /l
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1,3 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	PVAc
PAKKAUSKOOT	15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana +5 - +30°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

B11**LISÄTIETOJA**

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme laboratoriotesteihin. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa, jonka lämpötila on +18-20°C ja kosteus 50% RH. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Suosittelimme käyttämään soveltuvia suojakäsineitä ja -laseja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa. Jos tuote pääsee kosketukseen ihon kanssa, pese vedellä ja neutraalilla saippualla. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme www.kiilto.fi