

Kiilto Medium Remonttisilote



Käyttövalmis yleistasoite seinien ja kattojen tasoitukseen kuivissa sisätiloissa. Tarttuu myös maalin päälle. Soveltuu kipsikartonkilevyn saumanauhan kiinnittämiseen.



- monikäyttöinen
- naarmujen ja max. 5 mm:n kolojen täyttöön
- ylitasoitukseen max. 3 mm:iin asti
- hiottavissa 2–3 h kuluttua tasoituksesta, lopullinen kuivumisaika 2–3 h/mm
- voidaan maalata tai tapetoida päälle

KÄYTTÖALUE

Kiilto Medium on vesiohenteinen, käyttövalmis yleistasoite kuivien tilojen seinien ja kattojen viimeistelyyn ennen maalausta tai tapetointia. Voidaan käyttää myös kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnittämiseen ja tasoittamiseen. Suosittelemme pohjamaalausta ennen tapetointia, jolloin uudelleentapetointi on helpompaa. Täyttää tuotestandardien EN 13963:2005 ja EN 15824:2009 vaatimukset. Kiilto Mediumia voidaan käyttää kipsikartonki- ym. rakennuslevyjen sekä betoni-, rappaus- ja pohjatasoitettujen pintojen tasoittamiseen.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden kerroksen levittämistä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

KERROSAHVUUS	3 mm, koloissa 5mm
KÄYTTÖOLOSUHTEET	Normaalit huoneolosuhteet, alin käyttölämpötila +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	Maalattavien pintojen rasitusluokat RL01... RL04 (MaalausRYL 2012)
PALOLUOKKA	A2-s1, d0 (EN 13963)
RIITTOISUUS	Tuubillinen riittää n. 0,4 m ² alalle (1 mm kerros) tai n. 600 pienen kolon (10 mm x 10 mm x 5 mm) täyttöön.
TAIVUTUSLUJUUS	> 320 N (EN 13963)
TARTUNTALUJUUS	> 0,3 MPa (EN 18524)
VÄRIT	Vaaleanharmaa
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO ₂ E/KG	1,32
PAKKAUSKOOT	400 ml muovituubi
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi.