

Kiilto Pro Fixbinder



Kiinnityslaastin lisäaine tartunnan ja joustavuuden parantamiseksi. Käy myös Kiilto 60:n ja Kiilto 60 Plussan lisäaineeksi tartuntakerroksen tekemiseen ja tuoreen betonin (min. 1 kk) laatoittamiseen.



- laastin lisäaine

KÄYTTÖALUE

Sementtisideaineisten kiinnityslaastien lisäaine joustavuuden ja tartunnan parantamiseen sekä sisällä että ulkona. Voidaan käyttää esimerkiksi:

1. Laastin ominaisuuksien parantamiseen laatoitettaessa suhteellisen tuoreelle betonille (min. 1 kk, alustan kosteus maks. 95 % RH). Laatoitettaessa tulee myöhemmin syntyvien kuivumiskutistumien aiheuttamat jännitykset huomioida liikuntasauvojen suunnittelussa.
2. Lasimosaiikin kiinnittämisen yhteydessä. Lasimosaiikit, johtuen niiden pienestä koosta sekä sileästä ja tiivistä pinnasta, ovat herkkiä työvirheille. Tämän vuoksi lasimosaiikin kiinnittäminen vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa. Kiilto Pro Fixbinderillä saadaan lisätyksi laastin tartuntaa ja kosteudenkestoa.
3. Lastulevylattian jäykistämiseen liimaamalla kipsikartonkilevy sen päälle käyttäen liimana Kiilto Pro Fixbinderillä vahvistettua kiinnityslaastia. Esimerkiksi k/k 600 koalausvälillä olevan 22 mm:n pontatun lastulevylattian päälle liimattu 15 mm:n lattiakipsikartonkilevy parantaa rakenteen jäykkyyttä siten, että se vastaa k/k 300:n koalausvälillä olevaa 22 mm:n pontattua lastulevylattiaa.
4. Betonialustan ja Kiilto 60:n / Kiilto 60 Plussan välisen tartunnan varmistamiseen harjaamalla tartuntakerros lattiaan ennen lattiamassan levittämistä. Tartuntakerros koostuu lattiamassan (20 kg), Kiilto Pro Fixbinderin (1 l) ja veden (1,5 l) seoksesta. Lattiamassa hierretään tuoreen tartuntakerroksen päälle.

Lisäaine parantaa sementtisideaineiden kiinnityslaastien tartuntalujuutta ja antaa hyvän kosteudenkestävyyden sekä lisää elastisuutta. Sementin alkalisuus ei heikennä lisäaineen vaikutusta. Ei suositella muiden sementtisideaineiden tuotteiden kuten esim. lattiatasoitteiden tai saumauslaastien lisäaineeksi.

KÄYTTÖOHJE

Kiilto Pro Fixbinder ja vesi sekoitetaan kiinnityslaastin kanssa oheisen taulukon seossuhteiden mukaisesti. Taulukossa ilmoitettu notkeuden säädössä käytettävä vesimäärä on noin arvo. Lisäaineen käyttö

KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Suositus +18–20 °C, minimi +10 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
TIHEYD/OMINAISPAINO	1
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeridispersio
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG	1,13
PAKKAUSKOOT	5 l muoviasia
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi.

hidastaa laastin kovettumista ja kuivumista. Laatoitettaessa Kiilto Flexfixilla, Kiilto Superfix DF:llä, Kiilto Pro Lightfixilla ja Kiilto Floorfix DF:llä kevyt kuormitus ja laatoituksen saumausta tehdään n. 1 vrk myöhemmin kuin ilman lisäainetta. Kiilto Kerapid DF:llä ja Kiilto Floorfix DF Rapidilla hidastava vaikutus on n. 5 tuntia. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, alustan ja lisäaineen lämpötila, alustan laatu ja kosteus vaikuttavat voimakkaasti sitomisenopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksimme voidaan käyttää siten vain lähtökohtana.

Tuote	Fixbinder (litraa)	vesi (litraa)
Kiilto Flexfix Saneerauslaasti (20 kg)	5	2
Kiilto Superfix DF (15 kg)	5	2
Kiilto Pro Lightfix (15 kg)	5	3
Kiilto Kerapid DF (15 kg)	4,5	
Kiilto Floorfix DF Rapid (15 kg)	5	
Kiilto Floorfix DF (20 kg)	5	2

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.