

Kiilto Pro Repairfix



Sementtipohjainen paikkausmassa, joka soveltuu seinien ja lattioiden paikkauksiin ja tasoituksiin sisällä ja ulkona. Tuote soveltuu myös keraamisten laattojen kiinnittämiseen.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- monikäyttöinen tasoite seinille, katoille ja lattioihin
- voidaan kiinnittää myös keraamisia laattoja
- soveltuu myös ulos

KÄYTTÖALUE

Kevyttäyteinen sementtiseideaineinen keraamisten laattojen kiinnitysaine ja paikkausmassa kuivissa ja kosteissa sisä- ja ulkotiloissa sekä seinien että kattojen paikkauksiin ja tasoituksiin. Sisätiloissa tuote soveltuu lattiatasoitteeksi irrallaan asennettavien kovien päällysteiden (kuten laminaatin) alle. Alustaksi käyvät betoni, rappaus, sementtipohjaiset tasoitteet, tiilet ja rakennuslevyt. Tasoitettu seinä on pohjamaalattava ennen tapetointia.

KÄYTTÖOHJE

Paikattavien ja tasoitettavien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Kuivat ja imevät pinnat kostutetaan ennen massan levittämistä (ei levypintoja). Maalipinnat ja muovipinnoitteet karhennetaan hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly. Tasoitus suoritetaan teräslastalla.

Kiilto Pro Repairfix sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10–15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä voimakkaasti.

Laatoitettaessa tuote levitetään laatoitettavalle pinnalle samalla voimakkaasti painaen ja kammataan auki niin suurelta alalta kerrallaan, kuin ehditään 15 min. aikana laatoittaa. Laatat painetaan voimakkaasti alustaansa vasten ja naputetaan välittömästi hyvin kiinni. Niiden asentoa voi korjata 15–20 min. ajan. Riittävän tartunnan varmistamiseksi irrotetun laatan tulee olla tartuntapinnaltaan lähes kokonaan laastin peittämä (kaakelit 70–75 % ja klinkkerit 80–90 %). Siksi laastin levityslastan hampaiden koko on aina valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan. Laastitahrat poistetaan tuoreeltaan vedellä ja kostealla rievulla. Saumaus voidaan tehdä 2 vuorokauden kuluttua laatoituksesta.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet

ALUSTAN KOSTEUS	Betoni < 90 % RH
AVOIN AIKA	> 0,5 MPa / 20 min (EN 12004-1)
KERROSVAHVUUS	max. 30 mm
KOVETTUMISNOPEUS	Kovettumisaika 1–3 vrk (+18 °C). Laatoitus on saumattavissa 2 vrk:n kuluttua.
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Suositus +18–20 °C, minimi +5 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	LW (EN 998-1), C1TS1 (EN 12004-1), CT-C7-F3 (EN 13813)
MAX. RAEKOKO	0,3 mm
PURISTUSLUJUUS	CS II (EN 998-1), C7 (>7 MPa) (EN 13813)
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m² kuiva-ainetta on n. 1,1 kg, laatoitettaessa normaaliympärisellä lastalla n. 2,5 kg/m².
SEKOITUSSUHDE	390–430 g vettä / 1000 g jauhetta
TAIVUTUSLUJUUS	F3 (> 3 MPa) (EN 13813)
TARTUNTALUJUUS	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-sementti-kevyttäytepohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	Käyttöaika veden lisäyksestä vähintään 2–3 tuntia.
VALUMA	< 0,5 mm (EN 12004-1)
VÄRIT	Harmaa
PAKKAUSKOOT	0,7 kg, 2 kg ja 7 kg muoviasiastia



poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

VARASTOINTI

Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.