

Kiilto SH

Pintatasoite 1–2 mm



Viimeistelytasote seinien ja kattojen tasoituksiin kuivissa ja märkätiloissa. Päälysteeksi maali, tapetti ja muovimatto, ei vedeneristyksen ja laatoituksen alle. Ylitasoituksissa 1–2 mm. Sementtiseideaineinen.



- sementtiseideaineinen, maalattavissa
- maalattavien seinien ja -kattojen viimeistelytasoitukset
- riittoisuus 1,3 kg/m²/mm
- päällystettävissä 2 mm/1 vrk
- sisätilat

KÄYTTÖALUE

Kiilto SH on hienotasote sisäseinä- ja kattopinnoille. Soveltuu erilaisten kiviainespintojen ja kipsikartonkilevyjen tasoittamiseen. Laatoituksen ja vedeneristeen alle suositellaan esimerkiksi Kiilto SK Märkätilatasoitetta.

KÄYTTÖOHJE

Tasotettavien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Sisätiloissa kuivat huokoiset pinnat kostutetaan vedellä ennen tasoittamista, tai käsitellään Kiilto Pro Start Primer tai Kiilto PrimerOne tartuntapohjuste:vesi-seoksella (1:4). Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasotekerroksen levittämistä.

Kiilto SH sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitamassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoitetaan käsin teräslastalla.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen

ALUSTAN KOSTEUS	Betoni < 90 % RH
KERROSAHVUUS	Ylitasoitus 1–2 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1 vrk (+18 °C). (riippuen olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	Suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila 5 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	Maalattavien pintojen rasitusluokat RL01... RL05 (MaalausRYL 2012)
MAX. RAEKOKO	0,25 mm
PURISTUSLUJUUS	Luokka CSIV (EN 998-1)
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,3 kg
SEKOITUSSUHDE	6,5–7,0 l vettä 20 kg tasoitetta
TARTUNTALUJUUS	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-sementti-kalkkikivipohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	3–4 tuntia (+18 °C)
VÄRIT	Harmaa
PAKKAUSKOOT	20 kg, säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi



kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen
käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä
lisää nettisivuillamme.