

Kiilto Pro Easyrapid Pikatasoite 0–5 mm



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

Erittäin nopea tasoite lattiapintojen viimeistelytasoiuksiin sisätiloissa. Paikkauksissa 10 mm:iin asti. Kävelynkestävä noin 45 min. Voidaan päällystää jopa 1–2 h kuluttua tasoituksesta. Ei vaadi pohjustusta betoni- ja tasoitealustoilla. Matala-alkalinen. Sementtiseosaineinen.

- kevyt ja helppo levittää, pastamainen
- nopeat viimeistelytasoiukset märkätiloissa tai kuivissa sisätiloissa
- riittoisuus 1,1 kg/m²/mm
- pitkä työskentelyaika, nopea lujittuminen
- päällystettävissä 1–2 h

KÄYTTÖALUE

Erikoisnopea pastamainen tasoite lattiapintojen tasoiuksiin sisätiloissa 0–5 mm:n kerroksena ennen päällysteen kiinnitystä. Pienialaisissa paikkauksissa ja kolojen täytöissä 10 mm:iin asti. Paksumpiin kerroksiin suositellaan käytettäväksi Kiilto Maxirapidia. Kiilto Pro Easyrapidia ei suositella käytettäväksi alustaan liimattavan parketin aluslattian tasoittamiseen.

Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima ja maaliroiskeet ym. epäpuhtaudet poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti. Betonivalun karkeat epätasaisuudet ja korkeat kohoumat on hiottava ennen tasoitusta. Betoni- ja tasoitealustojen paikkauksissa, kolojen täytöissä ja tasoittamisessa ei tarvita pohjustamista. Saneeraus- ja levyalustat käsitellään ohentamattomalla Kiilto Pro Start Primerilla ennen tasoittamista.

KÄYTTÖOHJE

Astiaan kaadetaan tarvittava määrä puhdasta vettä. Tasoitejauhe sirotellaan viileään (+10–20 °C), puhtaaseen veteen jatkuvasti sekoittaen, kunnes muodostuu tasainen, pastamainen massa. Tasoitemassa levitetään välittömästi puhtaalle pinnalle teräslastalla.

Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen halkeilu- ja irtoamisvaara.

Ei suositella tasoitteeksi maalattaviin lattioihin.

Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle.

Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.

Huom! Varottava liian suuren vesimäärän käyttöä.

ALUSTAN KOSTEUS	Betoni < 90 % RH
KERROSAVAVUUS	0–5 mm
KUTISTUMA	< 0,8 ‰ (23 °C, 50 % RH)
KÄVELYNKESTÄVÄ	n. 45 minuuttia
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Suositus +18–20 °C, minimi +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	CT-C25-F6 (EN13813), M1
MAX. RAEKOKO	n. 0,25 mm
PALOLUOKKA	A2fl-s1
pH	< 11 (matala-alkalinen)
PINNOITUSKUIVA	1–2 tuntia
PURISTUSLUJUUS	C25 (> 25 MPa), EN 13813
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,1 kg (säkillisestä saadaan 8–9 litraa tasoitetta)
SEKOITUSSUHDE	2,6–3,0 litraa vettä/10 kg säkki
TAIVUTUSLUJUUS	F6 (> 6 MPa), EN 13813
TARTUNTALUJUUS	> 1 MPa, EN 13813
TYYPPI/SIDEAINE	Muovi-erikoisementti-hiekka / kalkkikivipohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	n. 20 minuuttia

**LISÄTIETOJA**

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG	0,555
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO2E/M2/MM	0,6105
PAKKAUSKOOT	10 kg säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 9 kuukautta