

Kiilto SR DF

Pikamärkätilatasoite

2–10 (40) mm



Vähäpölyinen pikamärkätilatasoite seinien ja kattojen tasoitukseen. Erityisesti betoni- ja harkkoseinien tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Sementtisideaineinen.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- nopea, vähäpölyinen, täyttävä
- yleis- ja viimeistelytasoitukset
- riittoisuus 1,5 kg/m²/mm
- päällystettävissä 5 mm/4 h, 20 mm/24 h ja 40 mm/3 vrk
- sisätilat

KÄYTTÖALUE

Kiilto SR DF soveltuu sisäseinien ja -kattojen tasoitukseen. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasoteiteillä käyttökohteesta riippuen. Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

KÄYTTÖOHJE

Täytettävien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Heikko ja irtonainen aines poistetaan huolellisesti. Sisätiloissa kuivat huokoiset pinnat kostutetaan vedellä ennen tasoittamista, tai käsitellään Kiilto Pro Start Primer tai Kiilto PrimerOne tartuntapohjuste-vesi-seoksella (1:4).

Kiilto SR DF sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 2–3 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoite levitetään käsileivityksenä teräslastalla. Pintaa voidaan jälkihoitaa vesisumulla kostuttamalla.

Massaa levitettäessä tulee lämpötilan olla huoneen normaali käyttölämpötila. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen, massan ja veden lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat voimakkaasti sitoutumisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on

ALUSTAN KOSTEUS	Betoni < 90 % RH
KERROSVAHVUUS	Ylitasoitus 2–10 mm, osittain tasoitus 2–40 mm
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Suositus +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C
MAX. RAEKOKO	n. 0,5 mm
PINNOITUSKUIVA	Ylitasoituksissa n. 4 h, osittain tasoituksissa 24 h 20 mm ja 3 vrk 40 mm asti.
PURISTUSLUJUUS	Luokka CSIV (EN 998-1)
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,5 kg
SEKOITUSSUHDE	5,2–5,8 l vettä, 20 kg tasoitetta
TARTUNTALUJUUS	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-sementti-hiekkapohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	20–30 minuuttia (+18 °C)
VÄRIT	Harmaa
PAKKAUSKOOT	20 kg säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta



laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.