

Kiilto NoWo Seinäliima



Erikoisliima non-woven tapettien kiinnitykseen imukykyisille tai maalatuille alustoille. Kiilto NoWolla liimatun tapetin voi irrottaa myöhemmin Kiilto Easy Remover Tapetinpoistolla.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- valumaton, hyytelömäinen, helppokäyttöinen, tapetti poistettavissa Kiilto Easy Removerilla
- non-woven tapettien kiinnitykseen
- erittäin riittoisa, 5–6 m²/l

KÄYTTÖALUE

Tarkoitettu mittapysyvien non-woven paperitapettien kiinnitykseen imukykyisille tai maalatuille alustoille. Sopii sekä käsin että koneellisesti tapahtuvaan levitykseen. Soveltuu myös esivetyttämismenetelmällä tapahtuvaan paperitustaisten tapettien kiinnittämiseen. Ei täysmuovisille materiaaleille tai muovialustoille. Täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Sekä tapetin että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Poista vanhat tapetit ja irtonaiset maalit. Tasoi ja hio epätasaisuudet. Pohjamaalaa tai esiliisteröi voimakkaasti imevät alustat. Käytä pohjamaalaukseen kosteutta kestävää himmeää pohjamaalia ja esiliisteröintiin 1:1 vedellä ohennettua seinäliimaa. Pese vanha maalipinta esim. Kiilto Pro Prepaint cleaner Maalarinpesulla ja huuhtelee hyvin.

Mittapysyvät non-woven kuitutapetit eivät turpoa kastuessaan, eivätkä tarvitse vetyttämistä. Levitä liima esim. maalaustelalla tasaisesti seinään tai tapetointikoneella tapetin taustaan. Aloita vuotien kiinnitys katonrajasta ja paina vuota kiinni jäykällä tapettiharjalla tai sileällä lastalla keskeltä reunoille päin niin, että ilmakuplat poistuvat. Vältä liiman joutumista tapetin pinnalle. Pyyhi saumoista pursunut liima pois välittömästi esim. kostealla puhtaalla rievulla tai sienellä. Voimakas hankaaminen aiheuttaa helposti väri- ja kiiltomuutoksia tapettipintaan. Soveltuu myös päällemaalattavien mittapysyvien tapettien kiinnitykseen sekä paperipohjaisten tapettien kiinnittämiseen esivetyttämismenetelmällä. Ei kuitenkaan verkkomaisten (lasikuitu)kudosten liimaamiseen. Huolehdi tapetoidun tilan hyvästä tuuletuksesta. Noudata ensisijaisesti tapetinvalmistajan asennusohjeita.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet

ALUSTAN KOSTEUS	Puu: 8–12 %, betoni: max. 3 p-% tai alle 85 % RH
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
RIITTOISUUS	5–6 m ² /l non-woven tapeteille, 3–5 m ² /l paperipohjaisille tapeteille esivetyttämismenetelmällä
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1,05
TYYPPI/SIDEAINE	PVAc dispersio ja jalostettu tärkkelys
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO ₂ E/KG	0,861
PAKKAUSKOOT	1 l, 5 l, 10 l, 15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avattu astia käytettävä 1 kuukauden kuluessa



poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.