

Kiilto Pro Flexsilan Parkettiliima



Yksikomponenttinen SMP-liima parkettilattioiden puolielastiseen kiinnittämiseen. Soveltuu useimpien parkettilaatujen kiinnitykseen, erityisesti massiivipuuparketille.



- erityisesti massiivipuuparketille
- helposti levittyvä liima
- vedetön
- ei sisällä pehmittimiä

KÄYTTÖALUE

Imukykyisille ja imemättömille alustoille kuivissa sisätiloissa. Soveltuu seuraavien parkettien liimaukseen:

- Lautaparketti
- Sauva- ja lankkuparketti
- Mosaiikkiparketti
- Massiivipuuparketti
- Pystypuuparketti

Soveltuu lattialämmityskohteisiin ja kalustepyörärasitukseen.

KÄYTTÖOHJE

Alustan on oltava kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja tartuntaa heikentävistä materiaaleista. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella parketin alustaksi soveltuvalla lattiatasointteella. Levyalustan täytyy olla levyvalmistajan parketille hyväksymä alusta.

Anna parketin tasaantua normaaliin lämpötilaan ja kosteuteen vähintään 48 tuntia ennen asennusta.

Huomio! Alustan pintavetolujuuden tulee olla vähintään 1,5 MPa. Liimattaessa massiivipu- ja pystypuuparkettia alustan pintavetolujuuden tulee olla vähintään 2,0 MPa. Etäisyys seinään tai kiinteisiin rakenteisiin on oltava vähintään 5 mm parkettilaadusta riippuen. Älä ponttiliimaa parkettia. Noudata aina parketinvalmistajan ohjeita asennuksessa.

Asennusohje:

- Levitä liima sopivalla hammaslastalla.
 - Asenna parketti märkäliimauksena 30 min kuluessa liiman levityksestä.
 - Painele parketti huolellisesti kiinni alustaan.
 - Varmista, että liima kastelee kunnolla parketin taustan.
- Parketti asennetaan aina märkään liimaan.
- Parketin hionnan ja lakkauksen suosittelemme suoritettavaksi olosuhteista riippuen aikaisintaan 24–48 tunnin kuluttua.


PUHDISTUS

Tuoreet liimatahrat voidaan poistaa vedellä. Kuivuneen liiman voi poistaa ainoastaan mekaanisesti. Noudata aina parketinvalmistajan

ALUSTAN KOSTEUS	Betoni: max. 3,0 p-% tai 80 % RH Puu: 8–12 %
AVOIN AIKA	n. 30 min (+20 °C, 50 % RH)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
KÄYTTÖOLOSUHTEET	Kosteus 30–60RH %
OLOMUOTO	Helposti levitettävä pasta
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
RIITTOISUUS	n. 1,7 m ² /l, n. 1,0 kg/m ²
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1,65 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Silyylimodifioitu polymeeri (SMP)
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG	2,08
PAKKAUSKOOT	10 l
VARASTOINTI	Avaamattomana +5 - +30 °C lämpötilassa 9 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avattu astia käytettävä 2–3 vrk:n kuluessa.

hoito-ohjeita.

HAMMASLASTAT



LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme laboratoriotesteihin. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa, jonka lämpötila on +18-20°C ja kosteus 50% RH. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Suosittelimme käyttämään soveltuvia suojakäsineitä ja -laseja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa. Jos tuote pääsee kosketukseen ihon kanssa, pese vedellä ja neutraalilla saippualla. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme www.kiilto.fi