

Kiilto Pro Primer 001



Tartuntapohjuste tasoitettavan alustan ja Kiilto pumpputasoitteiden välisen tartunnan parantamiseen.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- tartuntapohjuste Kiilto pumpputasoitteille
- vesiohenteinen

KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen pohjustusaine huokoisille ja imemättömille lattiapinnoille sisätiloissa ennen Kiilto pumpputasoitteiden käyttöä.

Käyttökohteet/alustat:

Betoni, kevytbetoni, puu, keramiikka ja ruostesuojattu metalli jne. Ohennusohjeet taulukossa.

KÄYTTÖOHJE

Poista alustasta sementtiliima, pöly, irtonainen lika ja rasva. Tarvittaessa tee koneellinen hionta/jyrsintä. Levitä pohjustusaine ohueksi tasaiseksi kerrokseksi lattiapinnalle pehmeällä harjalla/telalla ja varmista, ettei lammikoita muodostu. Levitä pohjuste 1–48 tuntia ennen tasoitusta ja anna kuivua hyvin ennen tasoitteen levittämistä. Pohjuste ei saa kuivua yli 72 tuntia, sillä rakennuspöly ja muut epäpuhtaudet voivat tarttuvat pohjusteeseen ja heikentää tasoitteen kiinnittymistä. Huom. jos Kiilto Pro Primer 001 levitetään suurille pinnoille ns. pohjustepumpulla, on pohjuste sen jälkeen aina välittömästi työstettävä harjalla/telalla hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

1 litra pohjustetta, jota on ohennettu asianmukaisesti (pohjuste + vesi), riittää

Alusta	Ohennus (pohjuste : vesi)	Riittoisuus
Betoni	1:3	n. 10 m ²
Erittäin huokoinen betoni	1:5 (1.krs), 1:3 (2.krs)	n. 5 m ²
Kevytbetoni	1:5 (1.krs), 1:3 (2.krs)	n. 5 m ²
Lattialastulevy/-kipsilevy	5:1	n. 5 m ²
Lautalattia	5:1	n. 5 m ²
Kivi, klinkkeri, tiiviit alustat	1:1	n. 7 m ²
Vanha tasoite	1:3	n. 10 m ²
Vasta levitetty tasoite	1:5	n. 10 m ²
Ruostesuojattu metalli	ohentamattomana	3-5 m ²

LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	M1
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
RIITTOISUUS	1l pohjustetta riittää n. 5-10 m ² riippuen ohennussuhteesta ja alustasta.
SEKOITUSSUHDE	Kts. taulukko
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1
VÄRIT	Valkoinen
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG	2,1
PAKKAUSKOOT	25 l muoviasia
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi

**LISÄTIETOJA**

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.